铝阳极氧化高温封孔剂(铝氧化封闭剂、铝封孔剂)

产品名称	铝阳极氧化高温封孔剂(铝氧化封闭剂、铝封孔剂)
公司名称	苏州展韵商贸科技有限公司
价格	120.00/千克
规格参数	产品规格:10KG/箱 执行标准:ISO 主要用途:铝阳极氧化膜封闭
公司地址	苏州高新区泰山路2号（博济科技园内）
联系电话	13205170307 13222275559

产品详情

产品规格	10KG/箱	执行标准	ISO
主要用途	铝阳极氧化膜封闭	CAS	11586-7

高温封闭剂（粉末型）

cy sealing-hfk

该产品对铝氧化膜（特别是染色氧化膜）具有优良的封闭性能。特点如下：

特点

1. 含醋酸镍，能有效控制ph值变化及消除斑纹；

2. 具有长效性，能处理出高品质的封孔效果；

3. 封孔效果好，能最大限度的降低染料的析出；

4. 自身可稳定的保持ph值在5.7±0.3；

5. 提高膜层色牢度和耐候性；

6. 对水质要求不高，水质较差不影响封孔效果；

7. 对着色膜或无色膜都适用；

8. 较短时间内封孔，效果比沸水要好。

适用范围

主要用于有机染料着色封孔，其他方面也可使用，如：电解发色、用无机盐着色、铝本色处理等。

用法

浓度：cy sealing-hfk：5-10克/升

水质：去离子水

ph值：5.7±0.3需要时用冰醋酸或氨水来调节

温度：75℃~95℃

时间：≥1分30秒/μm

封孔处理槽sus304、内衬铁塑料槽

注意事项

封闭处理温度最好在75度以上，但不要超过95度，时间也不宜过长，否则工件表面会产生粉状。

包装：10kg/箱