

316L冷轧板,316L不锈钢冷轧板

产品名称	316L冷轧板,316L不锈钢冷轧板
公司名称	山东双荣金属材料有限公司
价格	30.50/公斤
规格参数	品牌:太钢 型号:316L 产地:太原
公司地址	经济技术开发区物流园区盖氏邦晔配货物流园-E区商务楼
联系电话	0635-7208198 18863592189

产品详情

316L冷轧板，316L不锈钢冷轧板厚度0.3mm~6.0mm，宽度:1219mm，1500mm，1800mm原材料为太钢、张浦、东特、甬金、宏旺、鼎信、诚德大厂冷轧2B不锈钢卷，经开平加工成不锈钢标板，深加工后，产品广泛应用于电子、家电、工业产品等行业。

316L不锈钢冷轧板简介

品名：316L不锈钢冷轧板根据试验得出：316L不锈钢由于添加Mo，耐腐蚀性能，特别是耐点蚀性能；高温强度也很好；的加工硬化性（加工后弱磁性）；固溶状态无磁性。316L不锈钢牌号：00Cr17Ni14Mo2
新国标的牌号是：022Cr17Ni12Mo2

316L不锈钢化学成分

C 0.03 Si 1.00 Mn 2.00 P 0.035 S 0.03 Ni:12.0-15.0 Cr:16.0-18.0 Mo:2.0-3.0

1、概要：添加Mo(2~3%) ,的耐点蚀性，高温蠕变强度。

2、316L不锈钢冷轧板特点

1) 冷轧产品外观光泽度好，漂亮；

2) 由于添加Mo，耐腐蚀性能，特别是耐点蚀性能；

3) 高温强度

4) 的加工硬化性（加工后弱磁性）

5) 固溶状态无磁性；

6) 相对304不锈钢，价格较高。

3、适用范围：管道用,热交换器,食品工业,化工工业等。

4、热处理

熔点：1375~1450 ；

固溶处理：1010~1150 。

5、使用状态

1) 退火固溶状态：2B，等表面状态

316L不锈钢冷轧板机械性质:

抗拉强度(Mpa) 620 MIN

屈服强度(Mpa) 310 MIN

伸长率(%) 30 MIN

面积缩减(%) 40 MIN

316L不锈钢的密度

8.03 g/cm³,奥氏体不锈钢一般都用这个值

316L含铬量(%) 16--18.

1.特性：因添加Mo，故其耐蚀性、耐大气腐蚀性和高温强度特别好，可在苛刻的条件下使用；加工硬化性优（无磁性）；高温强度；固溶状态无磁性；冷轧产品外观光泽度好，漂亮；相对304L不锈钢，价格较高。

2.用途：海水里用设备、化学、染料、造纸、草酸、肥料等生产设备；照像、食品工业、沿海地区设施、绳索、CD杆、螺栓、螺母