

# PP/韩国大林BASELL/RC5056高清晰度 高光泽 刚性/冲击平衡

产品名称	PP/韩国大林BASELL/RC5056高清晰度 高光泽 刚性/冲击平衡
公司名称	江苏硕创新材料有限公司
价格	11.00/1KG
规格参数	/韩国大林:高清晰度 RC5056:高光泽 韩国:无规共聚物
公司地址	惠山区洛神路6号
联系电话	15861423873

## 产品详情

Clyrell PP RC5056

>PP<

聚合物: 无规共聚物

熔融指数: 10 g/10min

缺口冲击: 5.10 kJ/m

热变形温度: 100 ° C

加工方式: 注射成型 吹塑成型

材料特性: 高清晰度 高光泽 刚性/冲击平衡

材料用途: 家居用品 高透明度注射拉伸吹塑(ISBM)应用

规格级别	透明,高光泽 其它 无规共聚注塑	外观颜色	
该料用途	婴儿奶瓶, 家庭用品, 注塑产品, 食品容器		
备注说明	高透明、高光泽, 无规共聚物注塑, 符合美国食品药品监督管理局(FDA)21 CFR 177.1520食品包装规定		

## 技术参数

性能项目		试验条件[状态]	测试方法	测试数据
物理性能	熔融指数	230 ,2.16kg	ASTM D-1238L	10 g/10
机械性能	弯曲模量		ASTM D-790	1373 MPa
	拉伸强度		ASTM D-638	34 MPa
	IZOD冲击强度	23	ASTM D-256	5 kgcm
	洛氏硬度		ASTM D-785	102 R
	伸长率		ASTM D-638	10 %
热性能	热变形温度	0.46N/mm <sup>2</sup>	ASTM D-648	100
	维卡软化点		ASTM D-1525	134
光学性能	雾度		ASTM D-1003	9 %