

# 高温玻璃鳞片涂料 污水池内壁防腐

产品名称	高温玻璃鳞片涂料 污水池内壁防腐
公司名称	河北腾跃防腐材料有限公司
价格	10.00/公斤
规格参数	品牌:腾跃 规格:25kg/桶 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇吕固献村
联系电话	18533618629

## 产品详情

### 质量检测及修补验收

等防腐层施工完毕并固化后，对施工过的防腐层根据设计要求进行质量检测，检测

分为目测、厚度检测、检测。当没有达到设计要求时，需要对防腐层进行修补，修补过程与鳞片衬里的施工过程近似。

1：目测：要求防腐层表面整体均匀、平整，无漏涂，无特别明显的不均匀状况。：2

2：厚度检测：通过电磁测厚仪进行厚度检测，根据设计厚度要求进行检测，每

平方米测3个点，要求达到衬里设计厚度的要求，当厚度达不到要求时再涂抹一层鳞片胶泥，达到设计厚度的要求，并通过厚度检测合格后为止。

3：电火花检测：通过电火花检测仪对防腐层进行全面检测，当发现存在时要进行修补直至通过电火花检测合格为止。

### 4、固化剂及促进剂的配比

### 湿电鳞片防腐

湿电鳞片防腐施工适用场所适用于钢梁屋架,(油、酸、碱、溶剂)储罐及电除雾

器壳体等金属表面处理,特种防腐。以下美田详述在鳞片防腐施工中注意的问题。

1、鳞片防腐施工工艺玻璃鳞片胶泥涂装作业的温度及湿度要求,玻璃鳞片胶

泥涂装的适宜温度为10到30摄氏度相对湿度小于85%玻璃鳞片胶泥待涂基层的表面温度应高于露点3℃以上。在潮湿表面不应涂装玻璃鳞片。

2、鳞片防腐施工过程中玻璃鳞片胶泥的涂装作业严禁在大风天或大雨天进行。

3、鳞片防腐处理冬季施工时,冬季的低温条件会影响鳞片胶泥的固化性能,所以玻璃鳞片胶泥施工的被衬设备、烟道外部应预先采用保温材料整体包覆。

4、鳞片防腐施工时,当玻璃鳞片胶泥施工环境温度低于5℃时,不可进行喷涂作业。鳞片防腐施工环境温度高于30℃,由于玻璃鳞片胶泥中的苯乙炔交链剂挥

发加快,鳞片防腐施工为了避免出现干喷,当采用无气喷涂时喷枪与待施工表面应保持好距离且尽量垂直喷涂。