

PP/韩国晓星/R301挤出成型 吹塑成型 热成型

产品名称	PP/韩国晓星/R301挤出成型 吹塑成型 热成型
公司名称	江苏硕创新材料有限公司
价格	11.90/1KG
规格参数	韩国晓星:挤出成型 R301:吹塑成型 韩国:热成型
公司地址	惠山区洛神路6号
联系电话	15861423873

产品详情

TOPILENE PP R301

>PP<

聚合物: 无规共聚物

熔融指数: 1.5 g/10min

缺口冲击: 20 kJ/m

雾度: 30 %

热变形温度: 90 ° C

加工方式: 挤出成型 吹塑成型 热成型

材料属性: 食品接触级

符合规定: FDA 21 CFR 177.1520

材料特性: 高光泽 透明 高刚性 良好的加工性

材料用途: 热成型片材 食品容器 板材 透明部件 吹塑挤出成型应用 板材挤出成型应用

规格级别	透明 其它 其它	外观颜色	

该料用途	中型挤出级，透明薄片用
备注说明	透明性，延伸性，刚性

技术参数

性能项目		试验条件[状态]	测试方法	测试数据
基本性能	熔融指数		ASTM D-1238	1.5 g/10
机械性能	洛氏硬度		ASTM D-785	90 R-S
	弯曲弹性率		ASTM D-790	11500 kg/c
	抗张力		ASTM D-638	320 kg/c
	悬臂梁式冲击强度	23	ASTM D-256	9.0 kg.c
	伸长率		ASTM D-638	500 %
热性能	维卡软化点		ASTM D-1525	135
	热变型温度		ASTM D-648	100