

K-55W(S)水性多功能烫印背胶

产品名称	K-55W(S)水性多功能烫印背胶
公司名称	上海镭光工贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:K-55W(S) 粘合材料类型:塑料类、其他材质、纸张类、其他 品牌:上海镭光
公司地址	中国 上海市松江区 松江区九亭镇高科技园区涑坊路1650号c座
联系电话	86 021 37633411

产品详情

型号	K-55W(S)	粘合材料类型	塑料类、其他材质、纸张类、其他
品牌	上海镭光	有效物质	30 (%)
活性使用期	70 (min)	工作温度	135 ()
保质期	12 (个月)	CAS	AAA

technical data(技术资料)

k-55w(s) 30% (水性多功能烫印背胶)

(1) 一般特性：

1、一般用途：可适用：亚膜、pet膜、pvc膜、水松纸、水性uv光油、金银卡纸、转移卡纸（pet表面未处理的膜可烫印）。

2、固含量：30%±2

(2) 涂布及干燥条件：

1	干燥布量 1.4g ~ 1.6g 1.6g~1.8g/m ² (因背烫物的表面而调整)
2	干燥温度 90 135 150 125
3	涂布速度 60-70m/min,max

4	加热源热空气/远红外；蒸汽
5	稀释剂及洗涤溶剂蒸馏水、酒精
6	网目辊 200目，如有280~300目最佳

(3) 烫印温度 (实际)

标准：100~120 min

(4) 配料工艺：

k-55w(s)胶摇搅均匀倒入桶中搅拌20~30分钟即可上机。

ps:使用前请务必将胶水 (ka-55) 摇晃均匀，再倒入搅拌桶中。切记！很重要！

(5) 优势：

- 1、切割性佳、附着佳、烫印速度快、属通用型胶粘剂。
- 2、pet表面未处理的膜可烫印。
- 3、voc检验通过。

上海镭光工贸有限公司

联系人：徐大卫 13801805484

地址：上海松江区泗泾镇沪松公路2519弄12号

tel：021-37633411 fax：021-37633412

网址：<http://shleiguang168.cn.alibaba.com>

e-mail:davidhsu888@126.com