

# KA-950(S)过塑型通用胶水

产品名称	KA-950(S)过塑型通用胶水
公司名称	上海镭光工贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:KA-950 ( S ) 产品规格:20KG/桶
公司地址	中国 上海市松江区 松江区九亭镇高科技园区涑坊路1650号c座
联系电话	86 021 37633411

## 产品详情

型号	KA-950 ( S )	产品规格	20KG/桶
用途、使用范围	可适用于，光膜、亚膜、PET膜等各种塑料，属于通用型胶水	包装规格	桶
CAS	AAA		

technical data(技术资料)

ka-950(s) 40% ( 通用胶 )

烫印箔、全息烫印箔粘接剂

(1) 一般特性：

- 1、一般用途：可适用：光膜、亚膜、pet膜、uv水性光油、铝卡纸、烟卡纸。
- 2、应用领域：全息烫印箔介质胶层
- 3、固含量：40%±2
- 4、稀释溶剂配比，溶度20%

配比如下：

ka-950(s)1kg：溶剂1kg溶剂2（丁酮）：8（甲苯）

ps:如有voc无苯要求溶剂配比如下：

丁酮15%异丙醇15%乙酯丁酯70%（2：1）

（2）涂布及干燥条件：

1	干燥布量 1.4g ~ 1.6g/m <sup>2</sup>
2	干燥温度 70 110 130（涂布头加蒸汽雾化涂层）
3	涂布速度 80 ~ 100m/min,max
4	加热源热空气/远红外；蒸汽
5	涂布辊涂布网纹辊（100目涂布头加刮平辊）
6	稀释剂及洗涤溶剂丁酮或甲苯

（3）烫印温度（实际）

标准：100~120 min

配料工艺：

先取溶剂，ka-950-s胶放入桶中搅拌20~30分钟即可（因本产品配方已有消光粉加入故因产品效果适量添加）。

ps：优势

- 1、切割性佳、附着佳、上烫性佳、烫印速度快、属通用型过塑胶粘剂。
- 2、可对凹凸表面烫印。
- 3、适用于高速机：史托拿（圆压圆）、博斯特（平压平）、海德堡（圆压平）。
- 4、voc检验通过。

上海镭光工贸有限公司

联系人：徐大卫 13801805484

地址：上海松江区九亭镇松江高科技园区涞坊路1650号c座邮编：201615

tel：021-37633411 fax：021-37633412

网址：<http://shleiguang168.cn.alibaba.com>

e-mail:davidhsu888@126.com