

# 超高刚性ABS/镇江奇美/ D-190

产品名称	超高刚性ABS/镇江奇美/ D-190
公司名称	江苏硕创新材料有限公司
价格	12.00/1KG
规格参数	奇美:超高刚性 D-190:注塑级 镇江:本色
公司地址	惠山区洛神路6号
联系电话	15861423873

## 产品详情

POLYLAC ABS D-190

>ABS<

阻燃等级: HB

熔融指数: 22 cm/10min

缺口冲击: 15 kJ/m

热变形温度: 99 ° C

加工方式: 注射成型

符合规定: UL

材料特性: 超高刚性

材料用途: 灯座 玩具

性能项目		试验条件[状态]		测试方法		测试数据
基本性能	熔融指数	200	5,000g	ASTM D-1238	2.1	g/10
物理性能	成型收缩率	23	( 73 ° F )	ASTM D-955	-	%

	比重	23 (73 ° F)	ASTMD-792	-	23/2
机械性能	洛氏硬度	23 (73 ° F)	ASTM D-785	112.3	Msc
	抗折强度	23 (73 ° F)	ASTM D-790	827.7	Kg-
	抗折系数	23 (73 ° F)	ASTM D-790	26102	Kg-
	抗张强度	23 (73 ° F)	ASTM D-638	486.4	Kg-
	冲击强度	1/4 " bar , 23 (73 ° F)	ASTM D-256	15.7	Kg-
		1/8 " bar , 23 (73 ° F)	ASTM D-256	-	Kg-
热性能	热变形温度	18.6kg/cm	ASTM D-648	90.5	°
	燃烧性		UL-94	-	