

免烘烤玻璃自干油墨

产品名称	免烘烤玻璃自干油墨
公司名称	上海凯贤印刷科技有限公司
价格	200.00/1公斤
规格参数	欧莱斯:欧莱斯 mpl:mpl-a-5001 德国:上海
公司地址	上海市嘉定区外冈西冈身路777号
联系电话	021-59507952 18074309897

产品详情

耐酒精金属丝印油墨

适用材料】铁材、铝材、钢材、合金、电镀(含水电镀)、金属、阳极氧化铝表面、不锈钢表面、静电喷漆面及烤漆面等制品的丝印及移印，不需加固化剂，不需烘烤，即可获得附着力。颜色：白色,黑色,透明光油,红,黄,蓝,绿,深黄,柠檬黄,天蓝,橙色,青金,红金,银色,闪【产品举例】易拉罐、准确手表、金属工具、标牌/铭牌、天花吊顶板/扣板等。【基本性能】承印物：电镀材料印刷后自然挥发干燥,表干需5-10分钟，实干24小时。或150 烘烤30分钟。冷确48小时后进行性能测试：检测项目测试方法/条件测试结果酒精测试用加载500克力的粘酒精（99.7%）棉布来回平推。100次不露底附着力测试百格法：划1mm×1mm #格，用3M胶纸以90度直角剥离5次。无脱落耐摩擦测试用加载500克力的普通橡皮来回平推。200次不露底【使用说明】1、网板：250—350目聚脂丝网印版（丝印、移印均可）2、胶刮：建议使用70-85度聚氨酯胶刮3、参考用量：250目网板印刷约为30m²/kg4、选用溶剂：719快干水，718中干水，783慢干水，因印刷环境温度、通用量及印刷图案大小不同进行适当选择5、网板清洗：选用农业生产体系溶剂清洗（如：洗网水）【干燥条件】自然挥发干燥,表干需5-10分钟，实干24小时或150 烘烤30分钟。【产品包装】1公斤装、5公斤装、20公斤装【保质期】5 —25 条件下可存放两年，避免强光照射、防接触强酸、强碱。【注意事项】1、该油墨属于单组份自干型油墨，严格测试性能须在印刷后48小时以上再进行。2、使用前充分搅拌，用后随时封闭。3、不得与其它类型油墨混合使用。4、套色印刷应等前面印的颜色表干20分钟后再套印下一颜色，一定待油墨完全干燥后再进行包装。