PA66 美国杜邦 70G30L玻纤30%增强 耐磨 高刚性 高强度耐高温尼龙

产品名称	PA66 美国杜邦 70G30L玻纤30%增强 耐磨 高刚性 高强度耐高温尼龙
公司名称	永煌塑胶原料（上海）有限公司
价格	34.00/千克
规格参数	美国杜邦:美国杜邦 70G30L:70G30L
公司地址	上海市奉贤区星火开发区阳明路1号6幢4层1578室
联系电话	021-39889189 17821229211

产品详情

物理性能	调节后的单位制测试方法
密度	1.37
收缩率	
垂直流动方向	1.1
流动方向	0.30
吸水率	
23 ° C, 24 hr, 2.00 mm	6.9
平衡, 23 ° C, 2.00 mm, 50% RH	2.0

粘数	150
拉伸模量 干燥调节后的单位制测试方法	9800
拉伸应力 (断裂)	195
拉伸应变 (断裂)	3.5
简支梁缺口冲击强度 (23 ° C) 干燥调节后的单位制测试方法	13
简支梁无缺口冲击强度	
-30 ° C	60
23 ° C	80
悬壁梁缺口冲击强度 (23 ° C)	12
热变形温度 干燥调节后的单位制测试方法	
0.45 MPa, 未退火	260
1.8 MPa, 未退火	253
玻璃转化温度 1	80.0

熔融温度 2	262
线形热膨胀系数	
流动	2.8E-5
电气性能	在调节后的单位制测试方法
体积电阻率	1.0E+13
耗散因数	
100 Hz	0.016
1 MHz	0.016
相比耐漏电起痕指数(CTI) (3.00 mm)	PLC 0
漏电起痕指数	600
可燃性等级	在调节后的单位制测试方法
0.710 mm	HB
1.50 mm	HB

极限氧指数	24
熔体密度干燥调节后的单位制	1.21
Specific Heat Capacity of Melt	2290
Thermal Conductivity of Melt	0.21
扩散信息干燥调节后的单位制	0.0685