

# 感光油墨,抗电镀抗蚀刻油墨,感光胶,耐酸碱油墨,抗电镀油墨

产品名称	感光油墨,抗电镀抗蚀刻油墨,感光胶,耐酸碱油墨,抗电镀油墨
公司名称	深圳市龙岗区平湖万锋化工经营部
价格	500.00/5kg/桶
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区平湖华南城
联系电话	86-075528493859 13430594665

## 产品详情

### 感光性抗蚀刻抗电镀油墨

感光性抗蚀抗电镀油墨是一种新型的液态光致成像抗蚀抗电镀材料，适用于各种pcb板的高精密线路制造，以及各种金属蚀刻工艺品的制造。因其是液态所以比普通干膜更便于施工，并具有普通干膜的解像度及抗蚀抗电镀性，是代替普通干膜的优等材料。

### 特征：

颜色	蓝色/黑色
粘度	80 ± 5ps(25 )
固含量	>60%
解像分析率	线距与线宽0.05mm
耐酸碱度	ph值1-9，温度45 -50
清洗剂	醇类，乙基溶剂或专用洗网剂

### 操作建议：

1. 涂布：丝网印刷，建议使用150-250目之网版印刷，电镀制造使用150目效果最佳。

2. 预烘干燥：

单面制作：75 ±5 14分钟。

双面制作：第一面：75 ±5 10分钟，第二面：75 ±5 14分钟。

3. 曝光条件：60-150mis/ cm<sup>2</sup>，21格曝光尺7-9格。

4. 显影条件：1%na<sub>2</sub>co<sub>3</sub>(碳酸钠)溶液，温度35 × 60秒，喷淋压力2-3kg/cm<sup>2</sup>。

5. 显影后烘烤：

电镀铜，镍，金及蚀刻薄铜片等工艺一般无须特别后烤，如制作镀纯锡、蚀刻不锈钢及厚金属深蚀刻等特殊工艺，显影后需130 烘烤15分钟效果最佳。

6. 电镀条件：一般电镀液及操作即可。

7. 蚀刻液：三氯化铁，氯化铜，碱性氨(pH值8-9),蚀刻压力2-3kg/ cm<sup>2</sup>。

8. 去膜3-5%naoh(氢氧化钠)溶液，温度45 -50 ，喷淋压力2-3kg/cm<sup>2</sup>,1-2分钟。

9. 安全与储存：

本品应避免人体直接接触，当不慎溅入眼中或皮肤上时须立即用清水冲洗干净，如有不适须送医院治疗。储放在阴凉干燥处，25 6个月。

售价：¥ 500.00/5kg