

影视特效化妆人体硅胶

产品名称	影视特效化妆人体硅胶
公司名称	深圳市富尔达硅胶有限公司
价格	60.00/公斤
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道新生村仙人岭十八乡6号101
联系电话	13510133991

产品详情

硅胶人头像材料 蜡像模具人体硅胶简介：

蜡像硅橡胶原材料人体硅胶属于环保食品级铂金催化硅胶材料，AB两组分胶料在参与交联反应过程中，不发热、不膨胀、不产生其他有害物质，产品通过加温或常温硫化成型后，可与皮肤长时间接触不会有不良反应，可以放心使用。硫化成型的人体硅胶产品，容易上色，可与不同材质的油墨进行融合，烘烤后，不易掉色、脱色，可长久保持颜色亮丽、色彩丰富的效果。常用于展示模特人头像产品、蜡像仿真人、硅胶娃娃等需要美妆效果的高品质产品。

人体硅胶像与蜡像的区别：

蜡像与人体硅胶像表现方式一样，展示仿真人惟妙惟肖目的。

人体硅胶像优点：硅胶材料手感更加接近真人皮肤质感，上色后不易掉色，成型后的产品容易保存，可擦拭、水洗等清洁工作；硅胶材料具有良好的弹性性能，不变形、不开裂、不怕摔、不怕人为多次的触摸、手捏等零距离的展示。硅胶材料耐高低温可达-50 到230 ，不受区域环境影响。

人体硅胶像缺点：相对于蜡像来说，硅橡胶的老化时间要略低于蜡像，使用寿命短于蜡像，质量好的人体硅胶材料使用年限为40年左右。

蜡像材料优点：蜡像容易修改，制作时的细节精确度较高，同时可以展示出不同年龄层次的皮肤纹理效果。

蜡像材料缺点：不可承受高温环境，至高温为75 ，比较容易受人为磕碰的影响而损坏。

硅胶人头像材料 蜡像模具人体硅胶的参数（25 ）：

状态：半透明 透明 肤色流动性液体

硬度 (Shore A) : $15 \pm 2A$

操作时间(min25摄氏度) : 20~30min

拉伸强度(Kgf/cm²) : 25

撕裂强度 (kgf/cm) : 13

动力粘度 (cP) : 4500cp

伸长率 : 520%

固化时间 : 3-5h

密度 : 1.08

混合比例 : 1:1或10 : 1

耐高温 : -50 -220

等级 : 优级

以上性能数据均在25℃，相对湿度55%固化1天后所测。{公司对测试条件不同或产品改进造成的数据不同不承担相关责任。

硅胶人头像材料 蜡像模具人体硅胶优势特点：

- 1、温度范围在-65℃ -200℃ 下可长期使用并保持其柔软弹性性能；
- 2、具有生理惰性，无毒无味，线收缩率低，易操作等特点；
- 3、具有良好的柔韧性，不惧怕近距离触碰硅胶像产品，抗摔打；
- 4、环保无毒，通过SGS环保无毒认证FDA食品级认证；
- 5、采用进口原材质，长期使用不冒油，表面不会发粘，保持干爽、抗黄变性；
- 6、容易做后期的清洗工作，简单的水洗、布擦拭即可，没有严格的保存要求。