

POM 韩国工程塑料 F30-03 热稳定性 高流动 高抗冲 薄壁制品

产品名称	POM 韩国工程塑料 F30-03 热稳定性 高流动 高抗冲 薄壁制品
公司名称	永煌塑胶原料（上海）有限公司
价格	16.00/公斤
规格参数	韩国工程塑料:韩国工程塑料 F30-03:F30-03
公司地址	上海市奉贤区星火开发区阳明路1号6幢4层1578室
联系电话	021-39889189 17821229211

产品详情

物理性能额定值单位制测试方法	1.41
熔流率（熔体流动速率） 190 ° C/2.16 kg	27
--	28
收缩率 流动：3.00 mm	2.0
3.00 mm	2.0
吸水率（平衡，23 ° C，60% RH）	0.22

硬度额定值单位制测试方法	80
机械性能额定值单位制测试方法	
屈服, 23 ° C	62.0
屈服, 23 ° C	65.0
伸长率 (断裂, 23 ° C)	40
标称拉伸断裂应变	25
弯曲模量	
23 ° C	2650
23 ° C	2700
弯曲强度	
23 ° C	91.0
23 ° C	90.0
剪切强度 (2.00 mm)	55.0
冲击性能额定值单位制测试方法	5.5
悬壁梁缺口冲击强度 (3.20 mm)	59

热性能额定值温度制测试方法 0.45 MPa, 未退火	158
1.8 MPa, 未退火	110
1.8 MPa, 未退火	101
线形热膨胀系数 - 流动 (20 到 80 ° C)	1.3E-4
电性能额定值单位制测试方法	1.0E+16
体积电阻率	1.0E+14
介电强度	19
介电常数 (1 MHz)	3.70
耗散因数 (1 MHz)	7.0E-3
可燃性额定值单位制测试方法	HB