

华彩涂料全国供应 环氧富锌漆 环氧富锌底漆

产品名称	华彩涂料全国供应 环氧富锌漆 环氧富锌底漆
公司名称	长沙华彩涂料科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:全马涂料 型号:H53-88 产地:长沙
公司地址	长沙市雨花区高桥财富大厦702房（注册地址）
联系电话	18974952666

产品详情

华彩涂料全国供应 环氧富锌漆 环氧富锌底漆

保质期12个月

干燥时间 24h

水性环氧富锌底漆

产品品牌：全马

产品型号：H53-88

漆膜颜色：灰色

包装规格：25kg/组

组份配比：6：1

贮存：A组分为粉剂、B组分均为水性液体，可存放在通风干燥的仓库内，B组分需避光保存，A组分、B组分在不开原包装情况下有效储存期12个月。

产品描述：

水性环氧富锌底漆是以环氧树脂、硅酸乙酯、锌粉为主要原料，增稠剂、助剂、水组成的特种水性涂料。

用途：

适用于钢材的防腐底漆、集装箱底漆及有锌涂层的底涂层或中涂层。

特点：

无溶剂挥发，对施工人员及环境无危害

长期耐热可达400

漆膜具有长期耐候性，耐水性、耐盐水性、耐各种油品浸泡，对各种强溶剂有很强的抵抗能力。

锌含量高，焊接性能优良，防静电。

产品技术指标：技术参数：HG/T 3668-2009 富锌底漆行业标准

项目	指标
干燥时间	表干 h 2, 实干 h 12
施工适期 h	8
不挥发物中金属锌含量, %	80
附着力(划圈法)/级	1
细度(μm)	45
金属锌含量	70

施工参数：

涂料用量 g/m²： 200-250

干膜厚度 um： 40

涂装间隔 min： 5

涂刷遍数 遍： 1

涂刷方式： 喷涂、辊涂或刷涂

稀释剂： 饮用纯净水或清水，稀释量5-10%

施工适用期 h： 8

施工配比 A:B： 6:1

表面处理：

钢材表面喷砂处理至Sa2.5级，表面粗糙度30um-75um。

电工工具除锈达到St3级。

前道配套：

直接涂装在除锈质量达到Sa2.5级的钢材表面上。

后道配套：

水性钢结构面漆、水性醇酸面漆、水性丙烯酸面漆、水性聚氨酯面漆、水性环氧面漆。

施工说明：

严禁与油性物质接触，使用前搅拌均匀，可根据实际需求，适当加水稀释，但一般添加0-10%的水量为好。

贮存温度 0 ，置阴凉干燥处存放，防冻、防暴晒，保质期18个月

施工参数：

施工温度： 5 ~ 40

试用期： 8h

施工方式： 刷涂、空气喷涂、滚涂均可。

涂装间隔：

底材温度 5-10 15-20 25-30

短间隔h 48 24 12

长间隔不超过7天。

包 装：

甲组份：25kg桶装

乙组份：4kg桶装

运输贮存：

产品应存放在阴凉通风处，防止日光直接照射。

产品在运输时，应防止雨淋、日光曝晒，避免碰撞，并应符合交通部门的有关规定。