

免烘烤不锈钢丝印油墨

产品名称	免烘烤不锈钢丝印油墨
公司名称	上海兆恬实业有限公司
价格	240.00/公斤
规格参数	品牌:欧莱斯 型号:MPL-A-5001 产地:德国
公司地址	上海化学工业区物流产业园合展路118号1幢202室E座
联系电话	021-59507952 18074309897

产品详情

丝印免烘烤不锈钢油墨销售厂家！

UV面丝印油墨是属于*双组分之丝印移印油墨。此油墨适印于电镀层面、UV漆面等硬化涂层。抗酸、耐碱、白电油、酒精、高*之性能，高遮盖力，颜色鲜艳、油墨细腻均匀。UV面移印丝印油墨[适用范围]电器产品如：机壳、MP3、PSP、电脑、电子字典、电器按键、洗衣机、汽车配件等产品上有过UV涂层工序上再进行移印或丝印工艺。UV面移印丝印油墨[技术参数]检测项目 检测方法 检测标准 检测结果 粘度 托马斯粘度计 6000-14000CPS OK 细度 刮板细度计 8UM OK 干燥条件 自然干燥 24小时 OK 附着力（百格） 1×10×10MM方格 5B OK 铅笔硬度 中华绘图铅笔500g×45 2H OK 耐酒精性 500g/cm²*500次 95% OK 耐油性 浸渍植物油 24小时 OK 耐候性 QUV测试仪 240小时 OK UV面丝印油墨[使用说明]1、承印物UV表面如有油脂类,先用白电油或酒精擦拭表面干净后再印刷,保持油墨和承印物有良好的附着力。2、本系列油墨必须搭配一定比例的硬化剂才能反应成膜，按主剂/硬化剂10%比例配制并搅拌均匀后，好是先固化10分钟，再行添加稀释剂以调整到印刷粘度。3、25 条件下混入硬化剂后油墨可使用时间为4Hr，超过此时限，品质将有所影响，建议每批次配制量以六小时内用完为准。4、烘烤硬塑料类在70-80 烘烤30分钟左右(具体根据底材的承受度而定,冷却1个小时后即达到佳效果,