

HDPE/沙特埃克森美孚/HMA-025注塑级 桶 瓶筐 收纳箱 高刚性

产品名称	HDPE/沙特埃克森美孚/HMA-025注塑级 桶 瓶筐 收纳箱 高刚性
公司名称	江苏硕创新材料有限公司
价格	10.00/1KG
规格参数	埃克森美孚:注塑级 HMA025:高刚性 沙特:HDPE
公司地址	惠山区洛神路6号
联系电话	15861423873

产品详情

ExxonMobil HDPE HMA 025

>HDPE<

熔融指数: 8.0 g/10min

缺口冲击: 6.0 kJ/m

加工方式: 注射成型

材料特性: 尺寸稳定 高冲击 高刚性

材料用途: 桶 瓶筐 收纳箱

性能项目		试验条件[状态]	测试方法	测试数据	
基本性能	密度		ASTM D-1505	0.964	g/cm ³
	熔融指数	190	ASTM D-1238	8	g/10min
机械性能	弯曲模量	0.05-0.25%	ISO 178	1150	MPa
	拉伸屈服强度		ISO 527-2/1A/50	26	MPa
	断裂伸长率		ISO 527-2/1A/50	> 101	%

	屈服伸长率		ISO 527-2/1A/50	9	%
	缺口冲击强度		ISO 180-1A	6	KJ/m
热性能	高熔体温度			134	
	热变形温度		ISO 75-Be	76	
其它性能	耐环境应力开裂性		ASTM D-1693	3	hrs