

# HDPE/沙特埃克森美孚/HTA-108 薄膜级 无增滑剂 面包袋 规则收缩膜 食品包装应用 冷冻膜 层压膜

产品名称	HDPE/沙特埃克森美孚/HTA-108 薄膜级 无增滑剂 面包袋 规则收缩膜 食品包装应用 冷冻膜 层压膜
公司名称	江苏硕创新材料有限公司
价格	10.10/1KG
规格参数	埃克森美孚:薄膜级 HTA-10:无增滑剂 沙特:面包袋
公司地址	惠山区洛神路6号
联系电话	15861423873

## 产品详情

ExxonMobil HDPE HTA 108

>HDPE<

聚合物: 均聚物

熔融指数: 0.70 g/10min

加工方式: 挤出成型 吹塑成型

材料属性: 薄膜级 无开口剂

符合规定: EU 10/2011

材料特性: 无增滑剂

材料用途: 工业包装应用 面包袋 规则收缩膜 食品包装应用 冷冻膜 层压膜 外包装膜  
包装 包装膜 密封包装 购物袋 直立袋 标签膜

性能项目		试验条件[状态]	测试方法	测试数据
物理性能	熔流率 (熔体流动速率)	--	ASTMD1238	46 g/10

		190 ° C/2.16kg	ASTMD1238	0.70	g/10
薄膜	SecantModulus-1%Secant,MD		ASTMD882	1200	MPa
	SecantModulus-1%Secant,TD		ASTMD882	1700	MPa
	抗张强度-MD(断裂)		ASTMD882	60.0	MPa
	TensileStrength-TD2(Break)		ASTMD882	31.0	MPa
	TensileElongation-MD2(Break)		ASTMD882	510	%
	TensileElongation-TD2(Break)		ASTMD882	2.0	%
	落锤冲击		ASTMD1709A	<30	g
	埃尔曼多夫抗撕强度-MD		ASTMD1922	10	g
	ElmendorfTearStrength-TD		ASTMD1922	200	g
热性能	维卡软化温度		ASTMD1525	127	° C