

IMD专业油墨（耐高温、耐拉伸）

产品名称	IMD专业油墨（耐高温、耐拉伸）
公司名称	宁波东佳塑胶科技有限公司
价格	100.00/公斤
规格参数	品牌:启正 颜色:白 印刷方式:丝印、移印、网印、其他
公司地址	中国 浙江 宁波市 宁波市鄞州区广博国贸中心19楼
联系电话	86 0755 21634503 15988640001

产品详情

品牌	启正	颜色	白
印刷方式	丝印、移印、网印、其他	单件净重	1000 (g)
着色力	100 (%)	细度	20 (um)
粘度	强 (S)	适用对象	聚烯烃材料 (未处理PP, 处理PET)
流动度	5000 (mm)	保质期	24 (个月)

imd专业油墨ipx丝印油墨是不含有苯、甲苯、二甲苯和异佛尔酮等环境负荷物质的对应于低臭环境的成形用油墨。对聚酯以及pc薄膜具有良好的粘接性。在压延成形等后加工时具有优越的耐热性，并与成形树脂具有良好的粘接性。是适合于imd工艺的丝网印刷油墨。用途：易粘接处理pet薄膜以及pc片的压延成形用。用丙烯酸酯、as、abs、pc / abs树脂等的压延成形。特征：由于是两液反应型油墨，能形成耐热性优越的涂膜。备有耐气候性、耐热性优越的彩色第列。稀释 / 固化剂的混合 / 洗涤：使用前请将油墨充分加以搅拌。稀释以f - 003溶剂10 ~ 15%a为标准，根据印刷条件，以下溶剂也可使用。f - 001 (快干型) f - 003 (标准型) z - 705 (慢干型) f - 001 (快干型) f - 003 (标准型) z - 705 (慢干型) 请在使用之前混入240固化剂10% (重量比)。若特别需要有柔软性时固化剂15%可使时间在25 的室温中约为4 ~ 5小时。超过了可使时间的油墨会降低性能，请不要再使用。辅助剂sm40肖泡剂：提高消泡和流平效果，请在1 ~ 3%以内使用。印刷：适合使用t - 200 ~ 270目网版的印刷。用t - 250目网版印刷时，每公斤油墨的印刷覆盖面积约为35平方米。干燥 / 固化：必须要进行加热干燥。标准干燥的条件为用烘箱在80 10分钟左右进行指触干燥，然后印上imb粘合剂后，在90 进行60分钟最终干燥。因印刷面积、网版目数、印刷环境 (温度、湿度等)，干燥机的性能等不同，干燥性会有变化，在生产前必须进行试验，予以确认。备有的设定色:000medium低粘度无色、001victoria标准粘度无色、168scarlet深红、178red红、182red红、238light yellow浅黄、2770paque reddish yellow赤黄、391blue蓝、5190range橙、581magenta玫红、675white白、791green绿、821volet紫、971black黑