

双面加硬、防刮花PET薄膜（0.188MM，适合做镜片）

产品名称	双面加硬、防刮花PET薄膜（0.188MM，适合做镜片）
公司名称	宁波东佳塑胶科技有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	型号:SM-0.188 产商/产地:进口 材质:双面防刮花PET薄膜
公司地址	中国 浙江 宁波市 宁波市鄞州区广博国贸中心19楼
联系电话	86 0755 21634503 15988640001

产品详情

型号	SM-0.188	产商/产地	进口
材质	双面防刮花PET薄膜	厚度	0.188 (mm)
宽度	1000 (mm)	拉伸性能	1-15mm
透气性	好	特殊性能说明	双面加硬、放刮花

本公司主要针对imd工艺的厂家，代理销售单、双面加硬pet片材、普通印刷pet片次、单面磨砂pet片材、帝国油墨（ipx系列）、镜面银油墨等imd相关产品。

型号：sm-0.188

双面硬化pet、防刮伤pet薄膜

涂层处理表面硬化pet材料专为镜片、镜面使用。可电镀、油墨印刷等。该产品具有高透明度和平整性。

1.产品介绍：该系列都是进口基材，经涂层处理的透明pet印刷材料，具有宜印刷、可打凸、耐化学试剂、良好的弯折寿命等性能。

2.产品型号：188um

3.产品应用：该系列可应用于以下用途 手机、笔记本、家电面板等 l c d 铭板 触摸显示屏
薄膜开关面板

4.主要技术指标：

项目	单位	测试方法	指标	测试值
厚度	um	j1s c-2318	188	188
密度	g/cm ³	j1s c-6767	1.4	1.4
透光率	%	j1s c-7105	90	92.5
拉伸强度	md	j1s c-2318	150	179
	td		150	197
拉伸率	md	j1s c-2318	120	132
	td		80	99
断裂强度	md	j1s c-2318	600	1108
	td		600	821
静摩擦系数		j1s k7125	0.5	0.58
动摩擦系数		j1s k7125	0.4	0.51
加热收缩率	md	j1s c-2318	1	0.90
	td		1	0.60
		150 ,30min		
密著性		划100格用胶带反向撕3次	100%	100%
抗溶剂性		100次	无划痕	无划痕
抗酸碱性		hcl 5%	酸:无划痕	酸:无划痕
		naoh 5%	碱:无划痕	碱:无划痕
钢丝绒		重100g 50次	无划痕	无划痕
铅笔硬度	h	铅笔硬度机	2h	3h

联系人：刘先生 15988640001