

半精炼石蜡 半精炼石蜡 58#

产品名称	半精炼石蜡 半精炼石蜡 58#
公司名称	上海爱立久进出口有限公司
价格	10000.00/吨
规格参数	类别:石蜡-晶型蜡 加工程度:半精炼石蜡 牌号:58#
公司地址	浦东新区川沙镇普陀路375号3幢101室(注册地址)
联系电话	86 21 52718696/97/98/99 13301952997

产品详情

类别	石蜡-晶型蜡	加工程度	半精炼石蜡
牌号	58#	熔点	58-60 ()
含油量	1.5 (%)	外观	颗粒蜡
色度	17	臭味	2
针入度	23 (mm)		

58 -62

半精炼石蜡

本产品以减压馏分油为原料，经糠醛精制、酮苯脱蜡脱油、白土补充精制等深加工而制得，外观为白色固体，拥有块状和粒状产品，其化学组成主要是正构烷烃，相对密度随熔点的上升而增加。半精炼石蜡分为52#、54#、56#、58#、60#、62#、64#共六个牌号。半精炼石蜡在一定温度下具有良好的可塑性、绝缘性密封性及可燃性。

用途：广泛应用于包装、电子、纺织、蜡烛、蜡笔、火柴制造、一般电讯器材、橡胶制品、抛光膏。其主要技术指标执行国家标准gb254-1998。

全精炼石蜡

本产品以减压馏分油为原料，经糠醛精制、酮苯脱蜡脱油、白土补充精制等深加工而制得，外观为白色固体，拥有块状和粒状产品，其化学组成主要是正构烷烃，相对密度随熔点的上升而增加。60#、62#、64#全精炼石蜡在一定温度下具有良好的可塑性、绝缘性密封性及可燃性。

用途：广泛应用于包装、电子、纺织、蜡烛、蜡笔、火柴制造等行业。其主要技术指标执行国家标准gb46-93。

上述货物款到发货.

执行质量指标gb254-1998

产品名称	52号-64号半精炼石蜡	试验方法
项目	标准值	
熔点,	52-62	gb/t2539
含油量, % (m/m) 不大于	1.5	gb/t3554
运动粘度 (100) mm ² /s	报告	gb/t265
水溶性酸或碱	无	gb/t259
颜色 (号) 不大于	+ 17	gb/t3555
光安定性 (号) 不大于	6	gb/t0404
针入度 (25 , 100g) 1/10mm	不大于23	gb/t4985
臭味, 号 不大于	2	sh/t0414
机械杂质及水	无	目测

用途：广泛应用于包装、电子、纺织、蜡烛、蜡笔、火柴制造、一般电讯器材、橡胶制品、抛光膏。其主要技术指标执行国家标准gb254-1998。