

E11-89B型单组份中厚膜阴极汽车涂料

产品名称	E11-89B型单组份中厚膜阴极汽车涂料
公司名称	嘉兴市达因涂料科技有限公司
价格	20.00/吨
规格参数	类别:电泳漆 品牌:达因 功能分:打底漆
公司地址	嘉兴市秀洲区加拿大嘉兴科学工业园区
联系电话	0573-82799600

产品详情

类别	电泳漆	品牌	达因
功能分	打底漆	按溶剂分	水性漆
颜色	黑色	光泽	60
附着力	0级		

组成

环氧树脂，聚酰胺，交联剂，颜料以及填料等组成。

特点

泳透力高、漆膜附着力好、涂层平整、光滑丰满、具有较高的装饰性和优异的耐蚀性能。

应用领域

适用于汽车、电器产品以及各种金属工件的底漆或底面合一的防腐及装饰。

技术指标

原漆指标

项目	技术指标	检验标准
外观	黑色粘稠	目测
固体份 %	40 ± 1	gb/t 6751
细度 μm	15	gb/t 1724
ph值 (25)	6.0 ± 0.2	酸度计
溶剂含量%	5.0-6.0	气相色谱法

槽液参数

项目	槽液技术指标	检验标准
固体份 %	14 ± 2	gb/t 6751
ph值 (25)	5.8-6.2	酸度计
电导率 (25) μ s/cm	1600 ± 400	电导仪
灰份/%	0.08-0.10	gb/t 1747
溶剂含量%	1.5-2.5	气相色谱法
熟化时间 (28-32) h	24	—
施工温度	28-32	温度计
电泳时间 s	90-180	—
施工条件 v	120-250	整流器
泳透力	18	福特盒法
库仑效率 mg/c	30	hg/t 3952-2007
固化条件 /min	170/30	gb/t 1728

漆膜性能及相关指标

项目	技术指标	检验标准
外观	黑色	目测
光泽 (60°) %	60	gb/t 9754
附着力级	0	gb/t 9286
耐冲击 kg • cm	50	gb/t 1732
硬度 h	2	gb/t 6739
厚度 μ m	15-25	gb/t 1764
干膜比重 g/cm ³	1.35	hg/t 3952-2007
加热减量%	8	hg/t 3952-2007
柔韧性 mm	1	gb/t 1731
耐盐雾性 h	>1000	gb/t 1771
耐水性 (40 ,h)	600	gb/t 1733
耐酸性 (0.1n h ₂ so ₄)	48	gb/t 9274
耐碱性 (0.1n naoh)	240	gb/t 9274
漆膜耐溶剂性 (次)	200	gb/t 9274