

彩色电泳漆 达因 彩色 500

产品名称	彩色电泳漆 达因 彩色 500
公司名称	嘉兴市达因涂料科技有限公司
价格	50.00/吨
规格参数	品牌:达因 颜色:彩色 耐水性:500
公司地址	嘉兴市秀洲区加拿大嘉兴科学工业园区
联系电话	0573-82799600

产品详情

品牌	达因	颜色	彩色
耐水性	500	耐洗擦性	200溶剂擦拭
按溶剂类型分	电泳漆		

组成

环氧树脂，聚酰胺，交联剂，颜料以及填料等组成。

特点

泳透力高、漆膜附着力好、涂层平整、光滑丰满、具有较高的装饰性和优异的耐蚀性能。

应用领域

适用于汽车、电器产品以及各种金属工件的底漆或底面合一的防腐及装饰。

技术指标

原漆指标

项目	技术指标	检验标准
外观	黑色粘稠	目测
固体份 %	40 ± 1	gb/t 6751
细度 μm	15	gb/t 1724
ph值 (25)	6.0 ± 0.2	酸度计
溶剂含量%	5.0-6.0	气相色谱法

槽液参数

项目	槽液技术指标	检验标准
固体份 %	14 ± 2	gb/t 6751
ph值 (25)	5.8-6.2	酸度计
电导率 (25) μs/cm	1600 ± 400	电导仪
灰份/%	0.08-0.10	gb/t 1747
溶剂含量%	1.5-2.5	气相色谱法
熟化时间 (28-32) h	24	—
施工温度	28-32	温度计
电泳时间 s	90-180	—
施工条件 v	120-250	整流器
泳透力	18	福特盒法
库仑效率 mg/c	30	hg/t 3952-2007
固化条件 /min	170/30	gb/t 1728

漆膜性能及相关指标

项目	技术指标	检验标准
外观	黑色	目测
光泽 (60°) %	60	gb/t 9754
附着力级	0	gb/t 9286
耐冲击 kg • cm	50	gb/t 1732
硬度 h	2	gb/t 6739
厚度 μm	15-25	gb/t 1764
干膜比重 g/cm ³	1.35	hg/t 3952-2007
加热减量%	8	hg/t 3952-2007
柔韧性 mm	1	gb/t 1731
耐盐雾性 h	>1000	gb/t 1771
耐水性 (40 ,h)	600	gb/t 1733
耐酸性 (0.1n h ₂ so ₄)	48	gb/t 9274
耐碱性 (0.1n naoh)	240	gb/t 9274
漆膜耐溶剂性 (次)	200	gb/t 9274