彩色电泳漆 达因 彩色 500

产品名称	彩色电泳漆 达因 彩色 500
公司名称	嘉兴市达因涂料科技有限公司
价格	50.00/吨
规格参数	品牌:达因 颜色:彩色 耐水性:500
公司地址	嘉兴市秀洲区加拿大嘉兴科学工业园区
联系电话	0573-82799600

产品详情

品牌	达因	颜色	彩色
耐水性	500	耐洗擦性	200溶剂擦拭
按溶剂类型分	电泳漆		

组成

环氧树脂，聚酰胺，交联剂，颜料以及填料等组成。

特点

泳透力高、漆膜附着力好、涂层平整、光滑丰满、具有较高的装饰性和优异的耐蚀性能。

应用领域

适用于汽车、电器产品以及各种金属工件的底漆或底面合一的防腐及装饰。

技术指标

原漆指标

项目	技术指标	检验标准
外观	黑色粘稠	目测
固体份 %	40±1	gb/t 6751
细度 μm	≤15	gb/t 1724
ph值 （25℃）	6.0±0.2	酸度计
溶剂含量%	5.0-6.0	气相色谱法

槽液参数

项目	槽液技术指标	检验标准
固体份 %	14±2	gb/t 6751
ph值 （25°C）	5.8-6.2	酸度计
电导率 （25°C） μs/cm	1600±400	电导仪
灰份/%	0.08-0.10	gb/t 1747
溶剂含量%	1.5-2.5	气相色谱法
熟化时间（28-32°C）h	24	——
施工温度°C	28-32	温度计
电泳时间 s	90-180	——
施工条件 v	120-250	整流器
泳透力	≥18	福特盒法
库仑效率 mg/c	≥30	hg/t 3952-2007
固化条件°C/min	170/30	gb/t 1728

漆膜性能及相关指标

项目	技术指标	检验标准
外观	黑色	目测
光泽（60 ° ）%	≥60	gb/t 9754
附着力 级	0	gb/t 9286
耐冲击 kg・cm	50	gb/t 1732
硬度 h	2	gb/t 6739
厚度 μm	15-25	gb/t 1764
干膜比重 g/cm3	1.35	hg/t 3952-2007
加热减量%	≤8	hg/t 3952-2007
柔韧性 mm	1	gb/t 1731
耐盐雾性 h	>1000	gb/t 1771
耐水性 (40°C,h)	600	gb/t 1733
耐酸性（0.1n h2so4）	48	gb/t 9274
耐碱性（0.1n naoh）	240	gb/t 9274
漆膜耐溶剂性（次）	200	gb/t 9274