

# POE 美国陶氏 ENGAGE 8180

产品名称	POE 美国陶氏 ENGAGE 8180
公司名称	江苏硕创新材料有限公司
价格	26.00/1KG
规格参数	陶氏:增韧剂 8180:电线电缆 美国:POE
公司地址	惠山区洛神路6号
联系电话	15861423873

## 产品详情

ENGAGE POE 8180

>POE<

比重: 0.863 g/cm

熔融指数: 0.50 g/10min

邵氏硬度A: 63

邵氏硬度D: 16

撕裂强度: 32.0 KN/m

玻璃转化温度: -55.0 °C

材料属性: 食品接触级 八碳

符合规定: EU 10/2011 FDA 21 CFR 177.1520(c)3.2c FDA DMF

材料特性: 可交联 乙烯-辛烯共聚物

材料用途: 电线电缆 增韧剂 PP/TPO改性 塑料改性

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据

基本性能	比重		ASTM D792	0.863	g/cm <sup>3</sup>
	熔融指数		ASTM D1238	0.50	g/10
机械性能	硬度(shoreA)		ASTM D2240	63	
	拉伸模量		ASTM D638	1.90	MPa
	拉伸强度		ASTM D638	6.30	MPa
	延伸率		ASTM D638	910	%
	弯曲模量		ASTM D790	8.50	MPa
	撕裂强度		ASTM D624	32	Kn/m
	维卡软化温度		ASTM D1525	41	