

南京45#无缝管 20#无缝钢管价格 镀锌无缝管加工 镀锌管

产品名称	南京45#无缝管 20#无缝钢管价格 镀锌无缝管加工 镀锌管
公司名称	南京达呈物资有限公司
价格	3800.00/吨
规格参数	鲁丽 烟宝:山东 20*2.0:720*20 山东:无缝钢管
公司地址	幕府西路29号806室
联系电话	025-58826719 18850820052

产品详情

南京无缝管现货推荐热处理温度：正火850，淬火840，回火600。 45号钢为 优质碳素结构用钢，硬度不高易切削加工,模具中常用来做模板,梢子,导柱等,但须热处理。

1. 45号钢淬火后没有回火之前，硬度大于HRC55（高可达HRC62）为合格。实际应用的高硬度为HRC55（高频淬火HRC58）。

2. 45号钢不要采用渗碳淬火的热处理工艺。调质处理后零件具有良好的综合机械性能，广泛应用于各种重要的结构零件，特别是那些在交变负荷下工作的连杆、螺栓、齿轮及轴类等。但表面硬度较低，不耐磨。可用调质+表面淬火提高零件表面硬度。渗碳处理一般用于表面耐磨、芯部耐冲击的重载零件，其耐磨性比调质+表面淬火高。其表面含碳量0.8 - - 1.2%，芯部一般在0.1 - - 0.25%（特殊情况下采用0.35%）。经热处理后，表面可以获得很高的硬度（HRC58 - - 62），芯部硬度低，耐冲击。如果用45号钢渗碳，淬火后芯部会出现硬脆的马氏体，失去渗碳处理的优点。现在采用渗碳工艺的材料，含碳量都不高，到0.30%芯部强度已经可以达到很高，应用上不多见。0.35%从来没见过实例，只在教科书里有介绍。可以采用调质+高频表面淬火的工艺，耐磨性较渗碳略差。GB/T699-1999标准规定的45钢推荐热处理制度为850 正火、840 淬火、600 回火，达到的性能为屈服强度 355MPa ,GB/T699-1999标准规定45钢抗拉强度为600MPa，屈服强度为355MPa，伸长率为16%，断面收缩率为40%，冲击功为39J南京无缝管现货