

# PA66河南神马尼龙 EPR24 含水率低 中粘度

产品名称	PA66河南神马尼龙 EPR24 含水率低 中粘度
公司名称	东莞市东艳塑胶原料有限公司
价格	28.50/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场
联系电话	18938274862

## 产品详情

PA66 EPR24 河南平顶山神马工程塑料有限责任公司 物性数据

### 原料描述部分

规格级别：  
用途概述：  
备注说明：

注塑级

外观颜色：

用于注塑或用作改性塑料，还可用于纺制棕丝、短纤维等纺丝

特性：有光中等粘度产品

### 原料技术数据

性能项目		试验条件[状态]	测试方法	测试数据
物理性能	相对粘度	溶解	QB	2.67 ± 0
	端氨基-NH <sub>2</sub>	溶解	QB	70 ± 4
	端羧基-COOH	溶解	QB	70 ± 4
	黑粒	干态	QB	0.01
	干切片含水率	干态	GB	--
机械性能	拉伸强度	干态	ISO527	2.5
	拉伸模量	干态	ISO527	2.5
	断裂伸长率	干态	ISO527	35.2
	抗弯强度	干态	ISO178	71.8
	弯曲模量	干态	ISO178	1.8
	简支梁冲击强度	干态	ISO179	不断
	简支梁缺口冲击强度	干态	ISO179	9.1
电气性能	悬臂梁缺口冲击强度	干态	ISO180	9.1
	体积电阻率	干态	IEC93	1.3x10 <sup>10</sup>
	介电强度	干态	IEC243	17.3
热性能	阻燃性	---	UL94	V-2
	热变形温度	1.80Mpa	ISO75	82.9
	线性膨胀系数	干态	ASTMD696	7.5

其它性能

熔体流动速率  
熔程  
备注

干态  
干态  
---

ISO1133  
ISO3146  
---

10.8  
252-26  
UL SGSi