

供应防水粉湖北武汉

产品名称	供应防水粉湖北武汉
公司名称	武汉吉业升化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:吉业升 包装:25公斤/袋 产地:湖北武汉
公司地址	湖北省武汉市黄陂区盘龙城经济开发区叶店村
联系电话	15307147230

产品详情

防水粉说明书

产品详情

是由以工业烧结废渣为核心，外表被脂肪酸钙所包围的基本颗粒所组成；方法是先将工业烧结废渣与氢氧化钙混合均匀。然后加入脂肪酸铵溶液，充分搅拌呈糊状，烘干后便得到防水粉。优点在于结构牢固，不易受湿度、温度等外界条件影响，性能稳定，防水性强，体轻、透气性好，而且使原料成本降低。

防水粉由亲水性物质粉粒和憎水性物质组成，其特征就在于憎水性物质为石蜡，石蜡包裹在亲水性物质的表面，成为憎水性粉粒，亲水性物质粉粒和石蜡的重量比为100 0.2 - 9.6。具体制法是在亲水性物质粉粒的料浆中加入石蜡乳液，充分混合，使石蜡在粉料表面形成憎水包裹层。本发明材源广、质地要求低，价格低廉，制造方法简单，无粉尘污染，是一种应用前景广阔的建筑防水材料，适用作屋面、楼面等的防水层，也可作裂缝的补漏。

其特征是：利用固体材料的吸附特性，采用表面处理技术，即将无机固体粉料为基材，加水配成料浆，当基材的*电位与离子型表面活性剂的电性不匹配时，调节粉料的*电位、使之与离子型表面活性剂电性相匹配，料浆与表面活性剂混合后，在0 ~ 100 范围内以不超过30转/分的速度充分搅拌，使离子型表面活性剂被稳定地定向吸附在无机粉粒表面上，料浆经脱水干燥，干燥温度高不超过160 、且在干燥过程中先用低温0 以上，以后可逐步提高，即得具有憎水性的建筑防水粉，其配比按基材：离子型表面活性剂：*电位调节剂：助剂=100 0.2~10 0~35 0.01~1的重量比配料，因反应在溶液中进行，加水量以便于搅拌。

制法：防水粉涉及一种有机硅活性防水粉的制造方法包括：将二官能含氢硅油、乳化剂、水混合，加入烷基烷氧基硅烷，在20-40 下进行乳化反应；加入与烷基烷氧基硅烷等量的无机填料和水，在30 ~ 40 ，含氢量控制在0.1~0.15%重量，pH值为5.5之间，进行混合、混炼；得到的有机硅活性防水粉主要链节单元为：[R1SiO1.5]mMe3SiO[MeHSiO]nSiMe3[SiO2 填料]，R1=CaH2a+1，a=6~17，m=1~100，n=1~100；外观为无定形粉末，添加于建筑材料中共同施工，其干燥后，有特异的防水防潮功能，并能增加建

筑材料的韧性和强力，施工方便，添加量为建筑材料的0.3~0.5%，是有机硅在建筑材料中优良的添加剂

包装：25kg/袋。

武汉吉业升化工有限公司。