

鹰潭灌浆料C60加固灌浆料建材厂家供应

产品名称	鹰潭灌浆料C60加固灌浆料建材厂家供应
公司名称	江西宝和建材有限公司
价格	900.00/吨
规格参数	品牌:江西宝和 型号:C60 产地:江西南昌
公司地址	江西省南昌市南昌县莲塘镇莲西路918号中产国际一单元1501室（注册地址）
联系电话	15270991066

产品详情

江西宝和建材有限公司是一家从事建筑加固建材新产品开发、新工艺研究和应用推广,以服务为基础,以质量为生存,以科技求发展的化公司。

公司主要经营产品：CGM高强无收缩灌浆料、环氧植筋胶、、ECM环氧修补砂浆（环氧树脂胶泥）、轨道胶泥、EC2000聚合物加固砂浆、高强修补砂浆、EC2000防水砂浆、EC2000聚合物砂浆（双组份）、风电灌浆料、装配式套筒灌浆料、轨道胶泥、道路抢修料、桥梁伸缩缝材料等等。

高强无收缩灌浆料

高强无收缩灌浆料是以高的强度材料为骨料，以水泥作为结合剂，辅以高流态、微膨胀、防离析等物质配制而成。在施工现场加入一定量的水，搅拌均匀后即可使用。

产品特点:

1、早强、高强

1天抗压强度 20Mpa；3天抗压强度 40Mpa；28天抗压强度 60Mpa。

2、微膨胀性

保证设备与基础之间紧密接触，二次灌浆后无收缩。

3、自流性高

可填充全部空隙，满足设备二次灌浆的要求

4、抗离析

克服了现场使用中因加水量偏多所导致的离析现象。

5、抗开裂

现场使用中因加水量不确定、环境温度不确定以及养护条件**等因素裂纹现象。

6、耐久性强

经上百万次疲劳试验50次冻融循环实验强度无明显变化。在机油中浸泡30天后强度明显提高。

7、可冬季施工

允许在-10 气温下进行室外施工。

产品用途:

1. 适用于机器底座、地脚螺栓等设备基础灌浆。
2. 建筑物的梁、板、柱、基础、地坪和道路的补强、抢修、加固。
3. 可进行地脚螺栓和钢筋的锚固及结构补强。
4. 地铁、隧道、地下等工程逆打法施工缝的嵌固。
5. 以及钢结构（钢轨、钢架、钢柱等）与基础固定连接的二次灌浆。

技术参数：

产品选择

- 1、灌浆层厚度 150mm时，选用通用型或豆石型；
- 2、灌浆层厚度 $30\text{mm} < < 150\text{mm}$ 时，选用通用型或豆石型；

- 3、灌浆层厚度 30mm时，选用通用型或超细型；
- 4、路面快速抢修，选用超早强型。

施工前的准备

- 1、机器搅拌:混凝土搅抖机或砂浆搅抖机;
- 2、人工搅拌:搅拌槽及铁铲若干;
- 3、水桶若干;
- 4、台秤若干;
- 5、流槽;
- 6、高位漏斗、灌浆管及管接头;
- 7、灌浆助推器;
- 8、模板(钢模、木模);
- 9、草袋、岩棉被等;
- 10、棉纱、胶带;

灌浆施工

首先一步：基础处理

基础表面应进行凿毛处理。清洁基础表面，不得有碎石、浮浆、浮灰、油污和脱模剂等杂物。灌浆前24小时，基础表面应充分湿润，灌浆前1小时，清掉积水。

第二步：支模

- 1、按灌浆施工图支设模板。模板与基础、模板与模板间的接缝处用水泥浆、胶带等封缝，达到整体模板不漏水的程度。
- 2、模板与设备底座四周的水平距离应控制在100mm左右，以利于灌浆施工。
- 3、模板顶部标高应高出设备底座上表面50mm。
- 4、灌浆中如出现跑浆现象，应及时处理。

第三步：灌浆料配制

- 1、一般地，按通用加固型按13-14%的兑水量加水搅拌,豆石加固型按9-10%的兑水量加水搅拌。
- 2、建议采用机械搅拌方式，搅拌时间一般为1-2分钟（严禁用手电钻式搅拌器）。采用人工搅拌时，应先加入2/3的用水量拌和2分钟，其后加入剩余水量搅拌至均匀。

- 3、每次搅拌量应视使用量多少而定，以保证40分钟以内将料用完。
- 4、现场使用时，严禁在灌浆料中掺入外加剂、外掺料。

第四步：灌浆施工方法

- 1、较长设备或轨道基础，应采用分段施工。

- 2、几种常用灌浆方式图示

- 3、二次灌浆时，应符合下列要求。

- 1)、二次灌浆时，应从一侧或相邻的两侧多点进行灌浆，直至从另一侧溢出为止，以利于灌浆过程中的排气。不得从四侧同时进行灌浆。
- 2)、灌浆开始后，须连续进行，不能间断。并尽可能缩短灌浆时间。
- 3)、在灌浆过程中严禁振捣。必要时可用灌浆助推器沿灌浆层底部推动灌浆料，严禁从灌浆层中、上部推动，以确保灌浆层的匀质性。
- 4)、设备基础灌浆完毕后，应在灌浆后3-6小时沿设备边缘向外切45度斜角（见下图）以防止自由端产生裂缝 如无法进行切边处理，应在灌浆后3-6小时后用抹刀将灌浆层表面压光。
- 5)、当灌浆层厚度超过150mm时，应采用豆石加固型高强无收缩灌浆料。
- 6)、当设备基础灌浆量较大时，豆石加固型灌浆料的搅拌应采用机械搅拌方式，以保证灌浆施工。

第五步：养护

- 1、灌浆完毕后30分钟内应立即加盖湿草盖或岩棉被,并保持湿润。
- 2、冬季施工时,养护措施还应符合现行<<钢筋混凝土工程施工及验收规范>>(GB50204)的有关规定。
- 3、灌浆料达到拆膜时间后，可进行设备安装,具体时间参见“拆膜和养护时间及环境温度的关系表”。
- 4、在设备基础灌浆完毕后，如有要剔除部分,可在灌浆完毕后3-6小时后,即灌浆层硬化前用抹刀或铁锨工具轻轻铲除。
- 5、不得将正在运转的机器的震动传给设备基础，在二次灌浆后应停机24-36小时,以免损坏未结硬的灌浆层。

包装贮运

- 1、包装规格：25kg/袋，存放在通风干燥处并防止阳光直射。
- 2、保质期为6个月，超出保质期应复检合格后方可使用。
- 3、不含有绿系物、卤代烃、甲全、重金属等成分，无DU、无味、无污染、不燃不爆，可按一般货物运

输。