

# 长沙华彩涂料环氧防腐面漆

产品名称	长沙华彩涂料环氧防腐面漆
公司名称	长沙华彩涂料科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:全马涂料 产地:长沙
公司地址	长沙市雨花区高桥财富大厦702房(注册地址)
联系电话	18974952666

## 产品详情

### 环氧防腐面漆

一、主要组成：环氧防腐面漆是以环氧树脂、各色颜料、耐磨填料、助剂和溶剂等组成的漆料为乙组份，另一组份为特种固化剂的双组份自干涂料。

二、主要特性：漆膜坚硬;耐候性能超群;

干燥性能快，耐酸碱性能优异;

高附着力，良好的耐磨性能。

三、主要用途：广泛用于各种酸、碱、盐环境下钢结构防腐面漆。

四、技术指标：漆膜外观:漆膜平整光滑，颜色符合标准样板

干燥时间:标准厚度单涂层，25℃，表干 2小时，实干 24小时光泽:亮光 90%，哑光商定

铅笔硬度: 2H

附着力: 1(划格法，级)

冲击强度:50kg · cm

弯曲实验: 1mm

耐碱性(10%氢氧化钠液，24H):不起皱，不起泡

耐酸性(20%酸液, 24H):不起皱, 不起泡

耐水7天:不起皱, 不起泡

耐磨性: 0.1

五、包装规格:漆:20千克/厅, 固化剂:4千克/厅。

六、基本参数: 配比:漆料:H-1固化剂=5:1(重量比)

施工时限:8h.(25 )

理论用量:150-250g/m<sup>2</sup>

完全固化:7天

七、配套用漆: H53-88环氢富锌底漆, H53-89环氧云铁中间漆。

八、表面处理:涂漆基要达到洁净、无油污、灰尘等所有污物。

九、涂装方法:无气喷涂:稀释剂:X-17专用稀释剂

稀释率:0-15%(以漆料重量计)

喷嘴口径:约0.4~0.5mm

喷出压力:15~20Mpa

空气喷涂:稀释剂:X-17专用稀释剂

稀释率:20~40%(以漆料重量计)

喷嘴口径:约2.0-2.5mm

喷出压力:0.3-0.5Mpa

滚涂/刷涂:稀释剂:X-17专用稀释剂

稀释率:0~20%(以漆料重量计)

十、储存期限:存放于阴凉、干燥、通风处, 漆料一年, 固化剂六个月。

十一、注意事项:

1.施工前先阅读使用说明;

2.用前将漆料与固化剂按要求配比调好, 用多少配多少, 搅拌均匀后使用, 8小时内用完;

3.施工过程保持干燥清洁, 配漆后固化剂包装桶必须盖严, 以免胶况;

4.施工及干燥期间，相对湿度不得大于85%，本产品涂装后须7天后才能交付使用。