

九江基础灌浆料 二次灌浆料 各类灌浆料九江供应

产品名称	九江基础灌浆料 二次灌浆料 各类灌浆料九江供应
公司名称	江西宝和建材有限公司
价格	900.00/吨
规格参数	品牌:江西宝和 型号:CGM 产地:江西南昌
公司地址	江西省南昌市南昌县莲塘镇莲西路918号中产国际一单元1501室（注册地址）
联系电话	15270991066

产品详情

一次座浆料

一次座浆料是一种由高强胶结材料、多种外加剂复合和特选骨料经特殊工艺配制而成，具有大流动度、无收缩、早强及高强等特点的一次座浆料。

产品用途：

适用于各种机械、电气设备（重型设备、高精度磨床）的一次灌浆以及座浆墩制作。

技术指标：

项 目		指 标
抗压强度(MPa)	3天	40
	28天	60
扩展度(m)	200	
膨胀率(1天)%	0.020	

泌水率 %	0
-------	---

施工要点：

(一) 基础处理和支模：

- 1、混凝土基础表面凿毛、并将其清理干净。与座浆料粘合在一起的构件（如钢垫板）将锈皮及油污等清除掉。
- 2、在浇灌座浆料前4小时，对混凝土基础表面施于湿润，浇灌时不得有积水。
- 3、挡板应支设严密，防止漏浆。

(二) 灌浆：

- 1、加水量：按照15%的水灰比进行搅拌，如施工不需要较大流动度可相应减少用水量。
- 2、搅拌程序：在搅拌桶内加入规定量的水后置入搅拌器，将一部分座浆料倒入桶内搅稀，再将余料倒入搅拌，时间从开始到结束宜控制在分钟左右。
- 3、搅拌时，叶片应沿着桶周边上下左右缓慢移动，以使桶底和桶壁粘附的干料得以拌和；搅拌叶片不得提至座浆料液面之上，以免空气带入座浆料内。
- 4、搅拌好的座浆料胶泥应及时浇灌。浇灌时，尽可能从一侧注入，以利排出底板与混凝土基础之间的空气。必要时可采用竹片等工具导流。浇灌开始后必须连续进行，不能间断。

搅拌机具：

双柄手电钻，功率 450W,转速 500r/min。

搅拌叶片用 $\delta=1.2\text{mm}$ 厚钢板制成，叶片 150mm,搅拌杆 12mm圆钢。

注意事项：

现场使用时，严禁在胶泥中掺入任何外加剂、外掺剂。不得与其他厂家生产的类似产品混用，以确保工程质量。

养护：

- 1、用湿润的草袋或布覆盖在已浇灌好的座浆料上，并洒水养护，每天2-6次。
- 2、养护温度应在15℃以上，养护期7天。若现场温度较低时可适当延长养护期。
- 3、冬季施工需采取保温措施。

拆模：

拆模应在浇灌完毕24小时后进行，拆模后仍继续养护。

包装及储运：

包装规格为 $25\text{kg} \pm 0.5\text{kg}$ ，用复合纸袋内衬塑料袋包装。储存在干燥、阴凉处，在未经受潮保存下储存期为三个月。超期需复检，合格后才可使用。