

有机硅耐高温漆

产品名称	有机硅耐高温漆
公司名称	长沙华彩涂料科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:全马涂料 产地:长沙
公司地址	长沙市雨花区高桥财富大厦702房（注册地址）
联系电话	18974952666

产品详情

有机硅耐高温漆

一、主要组成：该产品由特种有机硅耐热树脂、耐高温颜、填料、助剂及溶剂组成。

二、主要特性：耐热性能优异，耐腐蚀性强；

耐侯性能优异，干燥速度快；

耐水性、耐化学品性能好；

附着力强，机械性能好。

分为三个档次：

I型为各色有机硅耐热漆；

 型为银白有机硅耐热漆；

 型为黑色有机硅陶瓷耐热漆。

三、主要用途：I型适用于能耐300 高温的各类设备零件，如大型锅炉、高温蒸汽管、烟道等； 型适用于涂覆需耐500 高温设备的钢铁零件，如发动机外壳、排气管、消声器、烘箱、火炉等； 型适用于需耐温超过600 的特殊场合。

三、技术指标：漆膜外观:漆膜平整光滑，颜色符合标准样板

干燥时间:标准厚度单涂层, 25℃, 2h

I、II型:表干:2h, 实干:48h;

III型:烘干(235±5℃), 2h

三、基本参数:附着力:≤2(划格法, 级)

柔韧性:3mm

冲击强度:>20kg·cm

耐水性:24h

耐热性:I型:300±10℃, 6h, 漆膜完好

II型:500±10℃, 6h, 漆膜完好

III型:700±10℃, 3h, 漆膜完好

四、包装规格:20千克/桶和18千克/桶。

理论用量:100~150g/m²

五、涂装道数:建议涂装道数:涂装二道, 干膜厚度50+5μm

六、配套用漆:W61-48各色有机硅耐热底漆。

七、表面处理:工件应预先除油、除锈、好再经喷砂处理, 以免被涂物不洁影响附着力和耐热性。

八、涂装方法:空气喷涂:稀释剂:XLZ有机硅耐热漆稀释剂。

喷嘴口径:约1.5-2.2mm空气压力:0.3~0.5Mpa

滚涂/刷涂:稀释剂:XLZ有机硅耐热漆稀释剂。

九、储存期限:存放于阴凉、干燥、通风处, 漆料一年。

十、注意事项:

1.施工前先阅读使用说明;

2.油漆开桶后, 应充分搅匀, 用专用稀释剂调整至施工粘度;

3.施工完毕, I、II型可常温自干, 但以烘干(150℃, 2h)效果好。