

无机富锌底漆国家标准含锌量厂家提供施工指导

产品名称	无机富锌底漆国家标准含锌量厂家提供施工指导
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	28.00/kg
规格参数	品牌:奥辉 型号:AH 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

产品详情

无机富锌底漆

组成：

该漆是由锌粉、正硅酸乙酯、硅酸盐等组成，该漆为双组分，成分一：成分二=22+8，分装供应。

特性：该漆漆膜坚牢，耐磨、耐油、耐水、耐高温、耐溶剂、耐腐蚀性能优良，对黑色金属有隔绝与阴极保护作用。

用途：该漆可用于油槽、桥梁、钢铁构架等表面，也可涂于烟囱等受热表面做保护涂膜，防腐效果。

表面处理：用喷砂方法（2.5级以上）除去铁锈、氧化皮等，用高压空气吹扫除去灰尘等污物，施工前底材表面须清洁干燥。喷砂后，秋冬季节24h内必须涂底漆，春夏季节应即时涂底漆，不能超过12h。

施工注意事项：

- 1、应具备高压无气喷涂及搅拌储罐；不具备无气喷涂时应选择特制油漆；喷枪口径为0.5左右。
- 2、将成份二倒入成份一中，充分混合均匀过滤后使用。该漆含有大量锌粉，施工过程中不断用电动工具搅拌，防止锌粉沉淀。8小时内用完，以免胶化造成浪费。

贮存及运输：

- 1、存放在通风、干燥，不低于-25 的仓库内。储存期冬季6个月，夏季3个月。严禁暴晒。
- 2、本品为醇溶性涂料，运输时应不低于-25 。

3、涂刷底漆后建议3个月内涂刷中层漆或面漆，防止粉化。

4、需要长期暴露的应选择长效型。