

# 17-4PH热轧棒及板材

|      |                                           |
|------|-------------------------------------------|
| 产品名称 | 17-4PH热轧棒及板材                              |
| 公司名称 | 上海智豪不锈钢材料有限公司                             |
| 价格   | 28.00/千克                                  |
| 规格参数 | 材质:17-4PH<br>规格:T20-60 ( mm )<br>产地/厂家:上海 |
| 公司地址 | 中国 上海市 青浦区大盈镇香大路219号                      |
| 联系电话 | 86 021 59221616-6803 13917571286          |

## 产品详情

|       |        |    |               |
|-------|--------|----|---------------|
| 材质    | 17-4PH | 规格 | T20-60 ( mm ) |
| 产地/厂家 | 上海     | 形状 | 扁条            |

上海智豪不锈钢公司是一家专业生产沉淀硬化钢(sus630(17-4ph)、17-7ph)、双相不锈钢(329j1、329j1l)、等材料。主要原材料以(日本、台湾、韩国)等其它国家的钢锭、钛锭为主。主要引进日本拉拔机,意大利锻造设备等,拥有数十台检测仪器,来完善品质体系保证,实行一地制造,三地营销。能满足电脑配件、螺栓、螺母、轴件、医疗器具、漏天机器、船舶部件、海水利用设备、航空件、发动机部件、泵件、换热器、化工设备及冲压等客户需求。公司一直与东南亚、欧洲、大陆地区及国际贸易公司有着良好的合作业绩,并提供优质的服务,深受广大客户好评!

经营理念:开拓创新、诚信务实、精益求精

经营宗旨:客户满意就是我们追求零缺点的目标!

17-4ph( 630/ 1.4542) 特性及适用范围:添加铜的沉淀硬化型钢种。用于制造轴类、汽轮机部件。 化学成份:碳c: 0.07硅si: 1.00锰mn: 1.00硫s: 0.030磷p: 0.035铬cr: 15.50~17.50镍ni: 3.00~5.00铜cu: 3.00~5.00铌nb: 0.15~0.45 力学性能:抗拉强度 b(mpa): 480 时效, 1310;550 时效, 1060;580 时效, 1000;620 时效, 930条件屈服强度 0.2 (mpa): 480 时效, 1180;550 时效, 1000;580 时效, 865;620 时效, 725伸长率 5 (%) : 480 时效, 10;550 时效, 12;580 时效, 13;620 时效, 16断面收缩率 (%) : 480 时效, 40 ;550 时效, 45 ;580 时效, 45 ;620 时效, 50硬度:固溶, 363hb和 38hrc; 480 时效, 375hb和 40hrc;550 时效, 331hb和 35hrc;580 时效, 302hb和 31hrc;620 时效, 277hb和 28hrc 热处理规范及金相组织:热处理规范:1)固溶1020~1060 快冷;2)480 时效,经固溶处理后,470~490 空冷;3)550 时效,经固溶处理后,540~560 空冷;4)580 时效,经固溶处理后,570~590 空冷;5)620 时效,经固溶处理后,610~630 空冷。金相组织:组织特征为沉淀硬化型。 交货状态:一般以热处理状态交货,其热处理种类在合同中注明;未注明者,按不热处理状态交货。

联系人：江经理

手机：13651942568