

# 山东供应无机富锌底漆国标品质油漆厂家

产品名称	山东供应无机富锌底漆国标品质油漆厂家
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	28.00/kg
规格参数	品牌:奥辉 型号:AH 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

## 产品详情

### 主要组成

无机富锌底漆是以无机硅酸锌树脂、锌粉、助剂和溶剂等组成的漆料为乙组份，另一组份为无机固化剂的双组份自干涂料。

### 主要特性

无机富锌底漆富含锌粉，锌粉的电化学保护作用;

漆膜硬度高;

耐高温，不影响焊接性能;

干燥性能超群;

高附着力，良好的机械性能。

### 主要用途

环氧无机富锌底漆广泛用于冶金、集装箱、各类机动车辆、工程机械钢板预处理抛丸，特别适合于钢结构防锈使用，是理想的金属预处理抛丸和防锈保养底漆。

### 技术指标

漆膜外观:漆膜平整光滑，颜色符合标准样板

干燥时间:标准厚度单涂层, 25℃, 2h

表干 5分钟, 实干 12h

铅笔硬度: HB

附着力: 2(划圈法, 级)

冲击强度:50kg · cm

弯曲实验: 1mm

焊接烧伤宽度: 15mm

耐热性, 400℃:不起泡, 不脱落, 不焦糊

包装规格

漆:24千克/厅, 固化剂:6千克/厅。

基本参数

配比: E06-28漆料:G06-28固化剂 = 4:1(重量比)

施工时限:8h, (25℃)

建议涂装

作预涂底漆, 涂装一道,  $25 \pm 5 \mu\text{m}$

作防锈底漆, 干膜厚度  $55 \pm 5 \mu\text{m}$

配套用漆

各色聚氨酯漆,

各色环氧面漆,

各色丙烯酸聚氨酯面漆。

表面处理

无机富锌涂料表面除锈要求较高, 要喷砂除锈至不低于GB/T 8923的Sa2.5级。钢表面处理合格后, 必须在返锈前尽快涂底漆。

涂装方法

无气喷涂:稀释剂:XE06-2 专用稀释剂

稀释率:0~25%(以漆料重量计)

喷嘴口径:约0.4~0.5mm

喷出压力:15~20Mpa

空气喷涂:稀释剂:专用稀释剂

稀释率:30~50%(以漆料重量计)

喷嘴口径:约1.8~2.5mm

喷出压力:0.3~0.5Mpa

滚涂/刷涂:稀释剂:专用稀释剂

稀释率:0~20%(以漆料重量计)

储存期限

存放于阴凉、干燥、通风处,漆料一年,固化剂六个月。

注意事项

- 1.施工前先阅读使用说明;
- 2.用前将漆料与固化剂按要求配比调好,用多少配多少,搅拌均匀后使用,8小时内用完;
- 3.施工过程保持干燥清洁,配漆后固化剂包装桶必须盖严,以免胶凝;
- 4.施工及干燥期间,相对湿度不得大于85%,本产品涂装后须1天后才能交付使用。