

# 山东生产单组份冷喷锌防腐漆厂家联系方式

产品名称	山东生产单组份冷喷锌防腐漆厂家联系方式
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	48.00/kg
规格参数	品牌:奥辉 型号:AH 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

## 产品详情

### 冷喷锌防腐涂料

主要特性 长效性：锌膜纯锌含量 96%，耐盐雾 4000小时，涂装体系具备25年以上的防腐周期，其同类产品在国外有50年以上的成功实例；

环保性：不含异氰酸酯、苯类等毒性化学本品。

耐焊接：带涂层焊接不影响焊接质量，且涂层不受切割及焊接损伤；

耐低温：可持续承受-60 的低温；

用途 对钢铁具有优异的阴极保护与屏蔽功能。施工简便，可喷涂、刷涂、滚涂，是替代传统热浸锌、热镀锌、热喷锌（铝）佳材料。它适用于船舶、钢桥、钢屋架、钢网架、电力设施、管道、贮罐等重防腐领域。

基本参数 颜色 锌灰色25

光泽 无光

干膜含锌量 96%

干膜厚度 40 μm

理论用量 250g/m<sup>2</sup>

干燥时间 (25 ) 表干 0.5h , 实干 24h

复涂间隔时间 底材温度 5 25 40

短 24h 12h 6h

长 不限制,但在复涂前必须清除锌盐

表面处理 所有表面必须清洁、干燥且无污染。应按照ISO8504进行评估和处理。

裸钢 清洁度: 喷砂处理至Sa2.5级 (ISO8501-1:1998)。根据暴露情况,亦可用动力工具清洁,低St2级,无氧化皮 (ISO8501-1:1988)。

涂有车间底漆的钢材 清洁、干燥和完好的经认可的车间底漆。

涂有油漆的表面 清洁、干燥和完好的配套底漆,请咨询本院技术部。

其它表面 该产品用于其它底材,请咨询本院技术部。

前道配套用漆 冷喷锌。

后道配套用漆 聚硅氧烷涂料、氟树脂涂料、漆酚涂料、环氧涂料、聚氨酯涂料等。

施工条件 底材温度在-20~50 之间可进行施工。底材温度高于40 时,必须使用喷涂;底材温度高于60 时不适宜施工。温度过高时应避免干喷。为避免干喷,应加大稀释剂用量。

施工方法

喷涂: 无气喷涂或有气喷涂。推荐采用高压无气喷涂。采用有气喷涂应注意调整涂料粘度和气压。

刷涂: 建议在预涂和小面积涂装时采用,但必须达到规定的干膜厚度。

施工参数 稀释剂/清洗剂 活性稀释剂、专用清洗剂

无气喷涂的指导性数据

喷嘴压力 150~200千克力/平方厘米

喷嘴孔径 0.4~0.5毫米

喷涂幅度 40~80度

稀释量 20~30% (以材料重量计)

包装及贮存 按照国家规定包装、贮存。贮存环境应干燥、阴凉、通风良好,避免高温,远离火源。包装容器须保持密闭。有效贮存期为12个月。

包装规格 冷喷锌25kg/桶

注意事项 涂层未完全干燥前避免受热 (20 时少24小时)。

高含锌涂层表面能形成锌盐 (又称白锈),在涂装后道漆之前不应长时间曝露。如已产生锌盐,应在有锌

盐的表面，应进行二次清除处理。

**健康和安全** 请注意包装容器上的警告标识。在通风良好的环境下使用。不要吸入漆雾，避免皮肤接触。油漆溅在皮肤上要立即用适合的清洗剂、肥皂和水冲洗。溅入眼睛要用水充分冲洗，并立即就医治疗。