

# 丙烯酸漆十分钟表干不沾手厂家直供

产品名称	丙烯酸漆十分钟表干不沾手厂家直供
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	18.00/kg
规格参数	品牌:奥辉 型号:AH 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

## 产品详情

### 丙烯酸面漆

#### 产品介绍：

一种具有良好保色性的物理干燥型厚浆面漆，以丙烯酸树脂、氯化增塑剂为成膜基料。

#### 主要性能：

优良的保光保色性和耐久性；

干燥快，施工不受低温限制；

施工、维修方便。

#### 设计用途：

适用于船壳、水线、上层建筑、电厂、桥梁、码头、化工厂、集装箱等大气环境下钢结构或混凝土表面作保护和装饰面漆之用。

#### 物理参数：

颜色 根据色卡选择

光泽 半光

体积固体含量  $53 \pm 2\%$

比重 约1.20千克/升

典型膜厚与

理论涂布率	***低	典型
-------	------	----

干膜厚度 ( $\mu\text{m}$ )	40	50
------------------------	----	----

湿膜厚度 ( $\mu\text{m}$ )	75	94
------------------------	----	----

理论涂布率 ( $\text{m}^2/\text{L}$ )	13.25	10.6
---------------------------------	-------	------

实际涂布率 考虑一定的损耗系数

VOC含量 460g/L

施工详述：

适用底材与

表面处理 需覆涂的涂层表面应清洁干燥，无油脂、灰尘及污物。

施工和固化

环境条件 底材温度必须高于露点以上3℃，待涂表面必须保持清洁、干燥。

低温下施工时，待涂表面应无冰、霜存在。

在狭窄空间施工和干燥期间，需大量通风。

施工参数 混合比 单罐装

稀释剂/清洗剂 ZP102

施工方法 无空气喷涂 推荐采用。喷孔：0.45-0.50毫米；

总输出流体压力：约17MPa。

空气喷涂 适用，需稀释。

刷涂/辊涂 仅推荐用于小面积涂装、预涂或修补。

干燥/固化时间

与覆涂间隔 底材表面温度 5 15  
25 35

指触干 3小时 2小时  
45分钟 20分钟

硬干 36小时 24小时  
18小时 16小时

\*\*\*短覆涂间隔 24小时 20小时  
16小时 12小时

\*\*\*长覆涂间隔 无限制

注：以上数据都是在通风状况良好、典型膜厚和相对湿度75%的条件下测得数据，仅供参考。实际干燥时间及覆涂前的时间间隔可长可短，取决于漆膜厚度、通风状况、湿度、下层油漆、提前装卸需求和机械强度等因素的影响。

典型油漆配套 前道配套油漆：氯化橡胶防锈漆、环氧防锈漆/中间漆、环氧连接漆等。

后道配套油漆：无或按配套要求加涂本品

#### 备 注

因本品是热塑性产品，故在温度约35 以上时，漆膜会变软；一旦温度下降，漆膜机械强度随之恢复。

漆膜厚度：可根据使用目的和部位调整漆膜厚度。这将改变涂布率、干燥时间和重涂间隔。干膜厚度正常范围为40-100微米。反复多次的维修工作可能导致总漆膜太厚，因残留的溶剂而使漆膜起泡。由于每一涂层都可能残留溶剂，因此，建议涂装本品时，不可太厚。

重涂：若多层漆膜施工，实际漆膜厚度和涂层数会影响干燥时间和\*\*\*小重涂间隔时间。

本品无重涂间隔，但在污染环境暴露后的表面，重涂前应用高压淡水彻底清洗干净，任其自干。

包装、贮存与管理：

包装规格 20千克/桶

闪 点 >23

#### 贮存条件

须按照国家规定贮存。贮存环境应干燥、阴凉、通风良好并避开热源和火源。包装容器必须保持密闭。

贮存有效期 良好贮存条件下的贮存有效期为1年。

健康、安全与环境保护：

本品含有易燃物，施工现场安全应符合有关国家或当地政府规定。请注意包装上的安全标签并阅读产品安全数据手册（MSDS）。

避免吸入溶剂蒸气和漆雾，避免油漆接触皮肤和眼睛，严禁吞服本产品，采取必要的预防和防护措施防火、防爆及保护环境。需在通风良好的情况下使用本品。在狭窄处或空气不流通处施工，必须提供强力

通风。