

奥辉牌无机富锌底漆厂家报价含专票优惠

产品名称	奥辉牌无机富锌底漆厂家报价含专票优惠
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	28.00/kg
规格参数	品牌:奥辉 型号:AH 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

产品详情

无机富锌底漆

产品组成

该产品由烷基硅酸脂、超微细锌粉、防锈颜料和助剂等组成。

主要特性

锌粉具有阴极保护作用，防锈性能优异。

漆膜干燥快，在很短时间内就能搬运、堆放、涂装后道漆；

具有优异的焊接性能和切割性能；

可经受400 高温，焊接切割时烧伤面积小；

能与大部分油漆体系配套。

适用范围

该漆可用作造船厂、重型机械厂等钢材预处理流水线的车间底漆；也可作为油罐、油舱、压载水舱及环境和条件较苛刻的海洋钢铁结构、码头钢柱、桥梁、烟囱等防锈用。

技术指标

漆膜颜色及外观：灰色，漆膜平整

干燥时间 (25) , h : 表干 0.5h , 实干 24h

固体含量% : 60

冲击强度 , kg , cm : 50

柔韧性 , mm : 1

干膜厚度 μm : 50

粘度 (斯托默粘度计) , KU : 60

耐水性(1d)允许轻微变色、无锈、无泡

耐碱性 , 7d : 不起泡 , 不脱落 , 不生锈

耐盐雾性 (10d) , 允许轻微变色、无锈、无泡

耐湿热性(10d) , 允许轻微变色、无锈、无泡

耐汽油性120# , (10d)无变化

耐热性 (400 , 10h , 允许轻微变色

耐溶剂(甲苯 , 1d) , 无变化

复涂间隔时间

底材温度 5 25 40

短 20h 6h 4h

长 不限制 , 但在复涂前必须清除锌盐

预涂面处理

所有待涂覆的表面均应清洁、干燥、无污染。涂漆之前 , 所有表面应根ISO8504 : 2000标准进行评估和处理。

有氧化皮钢材

喷砂处理至Sa2.5级 , 表面粗糙度30-75 μm , 或用酸洗、中和、钝化 ;

无氧化皮钢材

喷砂处理至Sa2.5级 , 或以风动或电动弹性砂轮片打磨至St3级 ;

涂有车间底漆钢材

漆膜损伤处、锈蚀处及锌粉底漆上的白锈处进行二次除锈，除尽白锈并打磨至St3级。

配套用漆

能与环氧涂料、氯化橡胶涂料、丙烯酸涂料、聚氨酯涂料等配套使用，但不适合与油性、醇酸类油漆配套使用。

施工条件

底材温度不低于0℃，且至少高于空气露点温度3℃，相对湿度 ≤85%（温度和相对湿度应在底材附近测量），雾、雨、雪、大风天气下严禁施工。

涂装参考

无气喷涂 稀释剂 专用释剂

稀释率 0-25%（以油漆重量计）（注意防止干喷）

喷嘴口径 约0.35-0.5mm

喷出压力 12-15Mpa（约120-150kg/cm²）

空气喷涂 稀释剂 专用释剂

喷嘴口径 约1.5-2.5mm

空气压力 0.28-0.5Mpa（约3-5kg/cm²）

辊涂、刷涂 稀释剂 专用释剂

稀释率 0-25%（以油漆重量计）

储存运输

存放于阴凉、干燥、通风处，远离火源，防水，防漏，防高温，在包装未开启的情况下，有效储存期一年。在储存运输中应避免碰撞和日晒雨淋。