

PVC 台湾台塑 C-15 注塑级 注塑级 通用料

产品名称	PVC 台湾台塑 C-15 注塑级 注塑级 通用料
公司名称	东莞市天明新材料有限公司
价格	18.90/KG
规格参数	品牌:PVC 台湾台塑 型号:C-15 产地:台湾台塑
公司地址	广东省东莞市常平镇塑通路四街478号
联系电话	15013832827 13712710558

产品详情

PVC 台塑 C-15材料性质

密度: 1.380 g/cm³;

杨氏弹性模量 (E) :2900-3400 MPa

拉伸强度(t): 50-80 MPa

Elongation @ break 20-40%

Notch test 2-5 kJ/m²

玻璃转变温度:87

熔点:212

Vicat(维卡软化温度) B1:85

导热率 () 0.16 W/m.K

热膨胀系数 () $8 \cdot 10^{-5} /K$

热容 (c) 0.9 kJ/(kg · K)

吸水率 (ASTM) 0.04-0.4

Price 0.5-1.25

熔融指数6-9g/min

PVC 台塑 C-15成型条件硬质pvc

料管温度:160-190

模具温度:40-60

干燥温度:80 x2h

射胶压力:700-1500kg/cm²

密度:1.4g/cm²

成型收缩度:0.1-0.5%

肉厚:2.0-50.mm

吸水率(24H):0.1-0.4%

融度软化点:89

热变形温度:70

软质pvc

料管温度:140-170

射胶压力:600-1500kg/cm²

融度软化点:85

热变形温度:55

PVC 台塑 C-15