

## 400度有机硅耐高温漆黑色厂家销售有现货

产品名称	400度有机硅耐高温漆黑色厂家销售有现货
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	35.00/kg
规格参数	品牌:奥辉 型号:AH 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

### 产品详情

600 耐高温漆、防火涂料、特种耐高温涂料|耐高温防腐漆

- 1、组成：由纯有机硅树脂，特种耐高温颜料和有机溶剂等组成
- 2、特性：自干快，附着力强，涂膜具有优良的耐热性和耐侯性，能长期经受200-800 高温。
- 3、用途：用于电热炉、烘箱、电饭煲、发热板及各种家电的高温部位的高温保护。
- 4、技术指标：序号

1产品外形粘稠流体

2漆膜外观各色、漆膜平整光滑GB/T1729

3粘度（涂-4杯， $23 \pm 2$ ）S80-120 GB/T1723-1993

4细度  $\mu\text{m}$  50 $\mu\text{m}$  GB/T1724-1993

5干燥时间表干0.5hrGB/T1729-1989

半硬24hr烘干200 0.5Ohr

6柔韧性1mm GB/T1731-1993

7附着力 2 GB/T1720-1993

8)冲击强度50kg · cmGB/T1732-1993

9光泽有光、半光、无光GB/T1943-1989

10耐热性200-800 200hr

漆膜完整、轻度变色GB/T1735-1989

11耐盐雾(底+面) 200-600 8hr后检测, 4hr通过GB/T1771-1991

## 5、施工工艺：

(1) 前处理：有氧化的钢材采用喷砂处理Sa2.5级，无氧化皮钢材采用喷砂处理Sa2.5或以弹性砂轮片打磨至St3级。

(2) 用稀释剂清洗工件表面。

(3) 用专用配套稀料调节涂料粘度，稀释剂采用专用稀释剂，用量在致为：无气喷涂约5%，空气喷涂约15-20%，刷涂约10-15%。

(4) 施工方法：无气喷涂，空气喷涂或刷涂，注意：施工时底材温度必须高于露点以上3

(5) 涂料固化，施涂完毕于室温干燥0.5-1.0小时，然后置于180-200 烘箱中烘烤0.5小时，取出降温待用。

其它参数：密度1.1g/cm<sup>3</sup> 干膜厚(一道) 25um

湿膜厚：56um 闪点：27 用量：120g/m<sup>2</sup>

涂装间隔：8-24小时(25 以下) 4-8小时(25 以上)

贮存期：6个月 超过此期限，经检验合格仍可使用。

说明：盐雾性能有更高要求，必须在喷涂面漆之前施涂一道配套防腐底漆，建议：1道底漆+2道面漆