

优力克环氧树脂大理石板材胶

产品名称	优力克环氧树脂大理石板材胶
公司名称	泉州新厦贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	颜色:乳白色 位移能力:100(%) 固化时间:6(小时)
公司地址	泉州市洛江区阳光国际广场5号楼315室
联系电话	86 595 28290588 18965876061

产品详情

颜色	乳白色	位移能力	100(%)
固化时间	6(小时)	产地	中国
品牌	优力克(UNIQUE)	外观	膏糊
固化条件	室温固化		

杜绝假冒产品，

请直接致电：新厦贸易有限公司订购，

享受直购优惠特价。

电话0595-28290588

手机：18965876061

生产执行标准：日本jisa 5548- 国内检测标准：jc/547-2005环保执行标准：日本jaiaf
p//:www.jaia.gr.jp检索号：009377类型：1kg+1kg装 2.5kg+2.5kg装

网上检索:htt

5kg+5kg装 10kg+10kg装 本产品属万能型的双组份环氧树脂基粘合剂。
轻松应对大型瓷砖及重型石材的粘贴施工。

具有粘结力强，施工范围广，抗酸碱耐腐蚀性好，

针对热水环境使用性能好，抗下坠等特点。

适用于各种内外装修的粘接施工。按重量比1/1取出混合，均匀搅拌后呈乳白色。本品符合日本 jiaia-f 级环保要求。特点：具有超群的粘结力。根据jis-a-5548试验规格剪切强度可达200n/cm²。

适用于大型瓷砖，大理石，一般石材及其它材料的粘贴施工。适用面广。可用于水泥砂浆，木材，合成木板，沥青板，硅钙板，frp，玻璃、金属，塑料，alc板等各种基面。亦可用于瓷砖上加贴瓷砖及石材加工。也可适用工程补缝及石材瓷砖拼花和造型，可用于水管，水箱，水池补缝及管道连接处，容器的堵漏施工。在金属与金属，金属与石材瓷砖，石材与石材，瓷砖与瓷砖，金属与混凝土，金属与玻璃等都可以很好的粘接。充分搅拌后呈乳白色泽，粘贴透明砖石时也不会影响贴材色感。具有良好的防水性。可在浴室，游泳池，温泉等长期浸水的环境中使用。具有良好的耐药及耐酸碱腐蚀性。可在化学工厂，食品工厂等环境中使用。不含任何甲醛，苯，二甲苯等环境激素类物质。jiaia最高环保等级产品。使用方法：保持基面干燥，清除基面上的浮尘和油污等杂质。按重量比1:1取出等量的a剂(淡蓝)和b剂(淡红)并充分搅拌至乳白色。可将搅拌后的胶体直接均匀涂布粘贴。

也可用3~5mm的齿形抹刀梳刮成条状后粘贴或采用山脉状、圆点状粘贴法施工。

每次涂布面积以2m²左右为适。涂布量应根据基面状况和砖石体的大小，尺寸及重量的不同做相应的调整。参考使用量: 粘贴瓷砖 1.0~2.0kg/m² 粘贴石材 2.0~5.0kg/m² 使用注意事项：a剂和b剂的搅拌不均会引起固化不良，气味残留等问题。请注意充分搅拌。搅拌后的胶体请在20分钟内使用，请根据使用量摄取ab胶，

混合后的胶体请勿长时间放置，并根据气温情况做相应的时间调整。贴面清洁请在粘贴后1~2小时内进行。20℃环境中约5~6小时完全固化。请在气温5℃以上环境中施工。气温过低会引起固化时间相应延长。请区别a剂和b剂的取出用具，以免交叉混同。使用中注意通风换气。如皮肤沾附了可用肥皂清洗。检测报告

根据我国建材协会jc/t547-2005的检测标准规定，所检测项目全部合格，并大大高于标准数字。

检测结果：

标准状态下压缩剪切胶原强度：13.0mpa

标准值为：2.0mpa,超出标准要求6.5倍.

浸水状态下压缩剪切胶原强度：10.4mpa

标准值为：2.0mpa