

饰面型防火涂料施工的表面处理及理想阻燃标准

产品名称	饰面型防火涂料施工的表面处理及理想阻燃标准
公司名称	海口龙华区鹏锐优商贸商行
价格	.00/面议
规格参数	
公司地址	海南省海口市龙华区明月路14号天宜大厦A514房
联系电话	15138949894 15038273807

产品详情

木材的性能和结构因树种不同而异。饰面型防火涂料涂装木材表面时，应注意木材表面的硬度、质地、空隙率、水分颜色以及是否含有树脂和其他物质。木材的表面处理包括以下几个过程。

一、表面刨磨

机械或手工刨平，然后研磨。首先，两张新砂纸的表面互相摩擦，以去除粗砂颗粒，然后用砂纸进行打磨，打磨时应保持均匀一致。打磨后，用抹布擦拭锯末和其他杂质。

二、清除木脂

由于树种不同，一些木材往往会附着或分泌木材脂肪、木浆等物质。如果不去除，温度稍高，这种分泌物就会溢出，影响涂层装饰的外观。有时木材表面需要染色时，会使涂层表面出现斑点、浮色等缺陷。去除木材脂肪的方法：先用铲刀去除和清理沉淀的木材脂肪，然后用二苯甲苯

、二甲基酮等有机溶剂擦拭。溶解木材脂肪，然后用干布擦拭。

三.防霉

为了长期避免木材水分引起的霉变，施工前可使用一层较薄的防霉剂，如用乙基磷酸汞氯化汞酚或对甲苯氨基磺酰基溶液处理，干燥后再进行防火涂料的施工。

人们越来越关注饰面型防火涂料的生产、储存、运输、施工和使用对环境对人体健康的影响，对饰面型防火涂料提出了更严格的要求，并逐步提出理想阻燃剂的具体标准。