

河北生产高氯化聚乙烯防腐涂料厂家咨询电话

产品名称	河北生产高氯化聚乙烯防腐涂料厂家咨询电话
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	22.00/kg
规格参数	品牌:奥辉 型号:AH 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

产品详情

高氯化聚乙烯重防腐涂料

一、产品说明

该产品为单组分涂料，以高氯化聚乙烯为主要成膜物质，并配以特种高分子材料和特种防锈剂复配而成的防腐产品。

二、适用范围

可用于钢结构的涂覆和原有结构的维修保养，主要应用于石化、化工和冶金等行业的工程防腐。

三、主要特点

它集中了环氧漆、聚氨酯漆、氯化橡胶、过氯乙烯和氯磺化聚乙烯等防腐材料的优点，具有优异的耐强酸、强碱、无机盐、耐水、耐老化、耐臭氧等特点。

四、技术指标

项目

指标

试验方法

颜色及外观

符合标准样板，平整光滑

目测

粘度（涂-4杯），s

80

GB/T1723-1993

细度，um

40

GB/T1724-1989

干燥时间，h 表干

实干

1

12

GB/T1728-1989

固体含量，%

40

GB/T1725-1989

附着力，级

2

GB/T1720-1989

柔韧性，mm

GB/T1731-1993

耐盐水性（浸240h）

漆膜无起泡、无剥落、无锈点

GB/T1763-1989

耐10% H_2SO_4

常温3个月无变化，色变浅

耐10% $NaOH$

五、施工方法

1、开桶搅拌：打开桶后将涂料彻底搅拌至桶底无沉积物无色差即可涂覆。

2、表面处理要求：所有被涂覆底漆的钢铁表面均应除锈，保证被涂料面清洁、干燥、无污染。涂覆之前，所有表面均应根据ISO8504-2000标准进行判定和处理。并在4小时内涂装。

3、理论涂布率：干膜厚度60~80微米条件下，0.25~0.3公斤/平方米。

4、涂装方法：无气喷涂、空气喷涂、刷涂、辊涂均可。

5、稀释剂用量：根据施工情况可适当添加专用稀释剂，用量为5~15%。

6、后一道面漆涂装完工后，须自然固化7天后才能投入使用。如果环境温度

低于10℃时，应适当延长。

六、包装贮存

1、包装：铁桶密封包装，每桶净重20kg，稀释剂净重15kg。

2、有效期为1年，超过有效期，经检验合格可照常使用。