

昆明自流平水泥厂家

产品名称	昆明自流平水泥厂家
公司名称	云南顺元建材装饰有限公司
价格	35.00/袋
规格参数	曼纳奇:25kg MNQ518:袋 常州:6个月
公司地址	昆明市官渡区六甲小康路河边曼纳奇塑胶地板仓库
联系电话	0871-64251924 18208715079

产品详情

产品介绍:

MNQ518商用型自流平，采用特种水泥、精细骨料、聚合物喷雾干粉树脂及其它水泥添加剂等原料精制而成，是具有高流动性、高塑性的自流平地基材料，为铺设各类弹性地板、地毯、木地板等地面材料提供平整、完好、坚实的理想基层，属无毒、无害、绿色环保产品。

自流平水泥用途广泛，可用于工业厂房、车间、仓储、商场、展厅、体育馆、医院、各种开放空间、办公室等，也用于居家、别墅、温馨小空间等等。自流平一般分为垫层自流平和面层自流平。垫层自流平是垫在木地板、塑胶地板、地毯之类的材料下面使用的，面层自流平是可以直接当地面使用的。二者之间的品质差异较大适用于家庭、办公室、小型商业设施等抗压强度要求不高的场所。

特点:

快速自动找平地面，快凝、低收缩;可自由控制施工厚度;施工厚度为2-4mm;经济实惠。

适用基层:

适用于各类地板、地毯、瓷砖、地砖等地面材料，为其提供平整、完好、坚实的理想基层，属无毒无害绿色环保产品。

基层处理:

基层必须干燥、坚固、可承重、无尘、无妨碍粘接杂物，表面平整;具有良好的抗压强度:为保证自流平表面强度和附着力，建议使用MNQ318水性界面剂;石材、水磨石基面、瓷砖等非吸收性表面基层，建议使用MNQ320非吸收性界面剂进行处理。

技术参数:

存储期: 6个月

混合比: 25kg粉:6-6.5L水

涂布率: 约3.5kg/m²-2mm

可施工时间: 约20分钟

可行人时间: 约4小时以后

可铺地板所需要时间: 待自流平完全干燥后

抗压强度: 20MPa(28天)

抗折强度: 4MPa(28天)

施工方法:

基层清理干净后,先选用M318水性界面剂涂刷基层,当界面剂已被基层吸收,处于半干状态时(界面剂施工后2-6小时),开始自流平施工

在搅拌容器中加入6-6.5L清水,然后慢慢加入一包25kg的自流平,用搅拌机搅拌2-3分钟后,将混合料倒出,均匀地铺开,用专用的齿口刮板控制厚度,混合料必须在20分钟内用完,刚施工好的自流平要防止受阳光直射和强风吹拂。

在自流平初凝前,用消泡滚筒滚轧地面以排除混合时带入的空气。

注意事项:

由于本品含水泥,会与水反应产生强碱性,避免与皮肤、眼睛接触。一旦接触,立即用水冲洗;如果皮肤或眼睛受到伤害,立即就医。本产品完全硬化后不会产生对身体、环境有影响的物质。

自流平施工完成后不应长期暴露在空气中,根据各地温湿度不同,建议施工后一周内进行地板铺设,以避免因长时间暴露带来的强度下降或开裂的风险,非常规施工流程请咨询我司技术部。

自流平为水泥制品,属于易吸潮产品,在储运过程中应特别采取防潮措施,避免因吸潮带来的保质期缩短及产品整体性能下降。

包装与储存:

25kg复合纸袋包装。本品须存放于室内,注意防潮、防止冰冻、曝晒。托盘上堆放不超过8层,保质期为6个月。