

金属油墨 嘉宝莉 黑白色

产品名称	金属油墨 嘉宝莉 黑白色
公司名称	蓝芳香（个体经营）
价格	.00/个
规格参数	品牌:嘉宝莉 颜色:黑白色 印刷方式:丝印、移印
公司地址	中国 广东 惠州市 惠阳区 广东省惠州市惠阳区淡水白云5路177号
联系电话	86 0752 3977028 15089284868

产品详情

品牌	嘉宝莉	颜色	黑白色
印刷方式	丝印、移印	单件净重	1000 (g)
着色力	100 (%)	细度	8 μm (um)
粘度	100 (S)	适用对象	普通玻璃、钢化玻璃、陶瓷、热固化塑料、电镀涂层、烤漆涂层、PU涂层等制作之工业零配件
保质期	12 (个月)		

嘉宝莉c-34x系列是为能够满足高温条件下而装饰用的单液烘焙型高性能油墨，具有良好的附着力、优异的物理抗性和化学抗性、耐湿、耐热、高光泽等优点。

1.适用范围：常规用于普通玻璃、钢化玻璃、陶瓷、热固化塑料、电镀涂层、烤漆涂层、pu涂层等制作之工业零配件、标牌、面板以及铁、铜、铝合金、镀锌板、不锈钢等金属制品等方面。

2.性能特点：c-34x系列系由内含硬化剂等高级树脂、添加剂等材料配制而成，干燥时必须以烘焙方式才能得到最佳之涂层性能，具备优异之附着力、耐冲压、耐弯曲、耐化学溶剂、高硬度性能。

3.技术参数：

检验项目	检验结果	测试条件

油墨细度	8 μm	刮板细度计
固化条件	ok	170 × 20min
	ok	180 × 15min
硬度	2h	中华绘图铅笔 500g × 45°
附着力	100/100	1mm × 1mm × 100格 3m胶纸剥离
冲击性	无异状	∅ 1/2" × 500g × 50cm
弯曲性	无异状	1.5mm × 180°折弯
耐酸性	不起层	浸泡5%hcl × 24hr
耐碱性	不起层	浸泡5%naoh × 24hr
耐盐性	不起层	浸泡5%nacl × 24hr
耐丁酮	无变化	500g/5 cm ² 负载丁酮棉 × 50次来回
耐甲苯	无变化	500g/5 cm ² 负载甲苯棉 × 100次来回
说明	本系列基本色及网点四色重金属含量均符合欧盟rohs、欧洲en-71part3标准及美国astm f963-07标准	

4. 使用方法：

- a. 使用前请将油墨充分搅拌均匀，以防止油墨中添加的特效助剂可能产生分离现象。
- b. 印刷前有必要可首先考虑除去印材表面的油渍及尘埃。
- c. 请根据作业实际环境条件合理选取本公司之快、中、慢三种类型中的某种稀释剂。
- d. 请根据希望印刷的实际效果，正确选取恰当网版：100线-150线/厘米。
- e. 为达到细小线条、图案、文字的绝佳印刷效果，可添加本公司j-34-100暂凝膏，以更好防止印刷墨层扩散、毛刺、模糊不清。

5. 注意问题：

- a. 推荐烘烤温度为160 ，时间为20min；180 ，时间为15min，其它条件时请先行确认是否可行，以免影响成品质量。
- b. 多层叠印时，最初底层及中间层可160 × 15min固化，最后一层可180 × 20min固化，以确保质量。
- c. 稀释剂选取及用量完全取决于印刷网目目数、环境条件及印刷效果来调节，约为中干型用量20-30%间。
- d. 使用前及使用后该系列油墨，均应将油墨容器完全密封且置于阴凉通风处保存，避免接触明火或高温。
- e. 本系列产品自生产之日期起保质期为1年，超过期限时请重新确认可用性。