

江苏批发环氧云铁中间漆专业厂家供货

产品名称	江苏批发环氧云铁中间漆专业厂家供货
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	15.00/kg
规格参数	品牌:奥辉 型号:AH 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

产品详情

环氧云铁中间漆是防腐耐候涂层的中间漆品种，在桥梁、储罐、建筑钢结构领域广泛应用。环氧云铁中间漆可增强涂层的防锈能力，提升表面效果，抵抗光线对涂层的破坏。

环氧云铁中间漆组分一由环氧树脂、云母氧化铁为主的防锈颜料、体质颜料、溶剂、助剂等组成，组分二为固化剂。

中间漆产品主要包括环氧云铁中间漆、厚浆型环氧云铁中间漆，可根据不同的使用环境选择，具体咨询。

防腐特性 强附着力

环氧云铁中间漆有较好的防腐蚀性、耐溶剂、耐腐蚀介质，提升涂层耐候性能
环氧云铁中间漆衔接底漆、面漆加强涂层的整体附着力

屏蔽作用 厚涂施工

环氧云铁中间漆具有多层屏蔽作用增强涂层物理防锈能力。片状云母氧化铁阻隔溶剂水的侵入，有效抵抗紫外线 环氧云铁中间漆作为重防腐中间涂层可厚涂施工，一次喷涂漆膜厚度大加快涂装进度

主要用途

环氧云铁中间漆主要用于大气环境和桥梁防腐浪溅区等。可涂装于桥梁、铁塔、船舶、油罐外壁、建筑钢结构、管道、港口码头、混凝土结构等。

在桥梁防腐领域环氧云铁中间漆使用*为广泛，具体可查看桥梁漆涂装配套相关页面

底漆：环氧富锌底漆、无机富锌底漆、冷镀锌漆、环氧底漆、环氧磷酸锌底漆

封闭漆：环氧封闭漆

中间漆：环氧云铁中间漆

面漆：丙烯酸聚氨酯面漆、氟碳面漆、聚硅氧烷面漆

施工工艺

表面处理

被涂的钢铁表面，必须清除油污、氧化皮、铁锈、旧涂层等，可采取抛丸或喷砂方法，达瑞典除锈标准Sa2.5级，粗糙度达30~70 μm；也可采用手工除锈方法，达瑞典除锈标准ST3级，粗糙度达30-70 μm。

涂刷过环氧底漆、环氧磷酸锌底漆的涂层，要求表面无油污、洁净，*过7天的干燥时间需要进行拉毛处理增强附着力。

对于环氧富锌底漆等涂层，需要确定表面无锌盐生产，如有锌盐要及时除去。

油漆混合

按比例称重两组分，将固化剂缓缓倒入主漆当中，并搅拌均匀。静置10~30min分钟（熟化阶段）。配制好的油漆在适用期内用完。根据采用的施工方式、油漆品种等，加入稀释剂调整施工粘度。

温度 5 20 30

时间 12hrs 8hrs 6hrs

施工方法

环氧云铁中间漆可喷涂、刷涂、辊涂，其中**采用高压无气喷涂，涂装厚度大，节省人力物力，是目前比较主流的涂装工艺。

喷嘴尺寸 出口压力 稀释比率（质量比）

0.43mm-0.53mm 10-15MPa 5-15%

环境要求

施工条件：环境温度：5 ~ 40 ；相对湿度：25% ~ 85%

底材温度：基材表面温度**露点3