

平顶山供应污水池环氧树脂鳞片涂料 现货

产品名称	平顶山供应污水池环氧树脂鳞片涂料 现货
公司名称	河北腾跃防腐材料有限公司
价格	12.00/公斤
规格参数	品牌:腾跃 规格:25kg/桶 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇吕固献村
联系电话	18533618629

产品详情

环境条件：

对于鳞片胶泥（涂料）应用于钢结构设备内表面，要对钢结构表面进行表面处理，具体要求如下：

1、 表面处理

1.1 表面处理前，设备应是已按图纸要求制造、检验合格的,且应是把与吊装、保冷或保温等有关零部件预先焊上，防腐蚀处理后不能再对设备施焊。

1.2 表面处理的方法干法喷砂或喷丸用于表面处理，详细施工要求如下：

预处理

(1) 需防腐蚀处理的表面焊缝上的焊瘤、焊渣、飞溅物均应打磨掉。

(2) 结构转角、表面凹凸不平及焊缝表面应打磨平整或圆滑过渡。

(3) 油脂、油污应用酒精（工业纯）或丙酮（工业纯）彻底除净。喷砂（丸）

除锈

(1) 喷砂（丸）除锈（包括质量检查及涂刷道底漆）应在8h内完成。

(2) 对于大型设备，无法在8h内完成时，可采用分段喷砂（丸）的办法。即先对一定面积进行喷砂（丸）除锈，合格后涂刷道底漆，待底漆固化后，再对剩余部分喷砂（丸）除锈，此时应对已涂底漆加以保护，并在其继续喷砂（丸）端至少应留出50mm的距离。使能交叉喷砂，从而保证喷砂（丸）的质量。余类推。喷砂（丸）检验合格表面在涂道底漆前应用酒精或丙酮清洗。

(3) 喷砂（丸）所达到的质量等级按照GB 8923-88《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》Sa2 1/2，要求完全除去金属表面上的油脂、氧化皮、锈蚀产物等一切杂物，并清除粉尘。残存的锈斑、氧化皮等引起轻微变色的面积在任何100×100mm²的面积上不得超过5%，粗糙度应达到40—70 μm。

(4)

喷砂（丸）采用的压缩空气应干燥洁净，不得含有油污、杂物和水分，压力为。

(5) 喷砂（丸）的砂粒采用石英砂（钢丸），应干燥洁净，无油污、杂物；含水量应小于1%，必要时应进行烘烤干燥，待凉后才能使用。砂粒是粒径为，其中的粒径不少于40%。钢丸的粒径为，其中的粒径应不少于40%。

(6) 推荐的喷砂（丸）施工工艺指标如下： 喷嘴直径：

6-8mm 喷射角：30~75度 喷 距： 80-200mm