

# 内蒙古鄂尔多斯巴音孟克煤炭 煤矿 煤 弱粘煤

产品名称	内蒙古鄂尔多斯巴音孟克煤炭 煤矿 煤 弱粘煤
公司名称	鄂尔多斯市巴音孟克商贸有限责任公司
价格	400.00/吨
规格参数	CAS:70500017
公司地址	中国 内蒙古 鄂尔多斯市东胜区 鄂尔多斯
联系电话	86 156 47172272 13848814801

## 产品详情

CAS 70500017

联系电话：13948876677

煤级从低到中等。粘结性较弱，虽可炼焦，但所炼焦炭多数质次粉多。主要为气化和动力用煤。亦可在炼焦中适当配入代替气、焦和瘦煤。大同、左云的低灰、低硫高热量的弱粘煤是闻名中外的优质动力煤，大同马武等矿山弱粘煤是较好的炼焦配煤。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司煤炭质量检测中心

inner mongolia yi tai coal co.ltd center for quality

煤质分析报告

analysis report for coal

报告日期 ( reprot date ) :2006-08-04

来样单位 ( report to ) :	巴音孟克	品种 ( variety ) :	
来样编号 ( sample id ) :	s2	送样日期 ( date ) :	
检验项目	发热量工业分析氢含量全硫 全水份		
检验依据	gb/t211-1996 gb/t212-2001 gb/t213-2003 gb/t214-1996 gb474-1996		
检验结果			
项目	符号	单位	空气干燥基air dry   干燥基dry   干燥无灰基

全水分 ( total moisture )		mt	%	/	/	/	(free)
工业分析	分析水 ( moisture )	mad	%	10.88	/	/	
	灰分 ( ash )	a	%	14.18	15.91	/	
	挥发分 ( volatile matter )	v	%	29.02	32.56	38.72	
	固定碳 ( fixed carbon )	fc	%	45.92	51.53		
	焦渣特征	crc	/	/	/	/	
元素分析	碳含量 ( carbon )	c	%	/	/	/	
	氢含量 ( hydrogen )	h	%	3.34	3.75	4.46	
	氮含量 ( nitrogen )	n	%	/	/	/	
	氧含量 ( oxygen )	o	%	/	/	/	
全硫 ( total sulfur )		st	%	0.48	0.54	0.64	
磷 ( phosphor )		p	%	/	/	/	
发热量	高位发热量 ( gross calorific value )	qgr	mj/kg	23.06	25.88	30.77	
			cal/g	5515	6188	7359	
	低位发热量 ( net calorific value )	qnet	mj/kg	/	/	/	
			cal/g	/	/	/	
备注							
主验		审核			批准		
main operator		checked by			approved by		