

内蒙古鄂尔多斯巴音孟克煤炭 煤矿 无烟煤

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 内蒙古鄂尔多斯巴音孟克煤炭 煤矿 无烟煤 |
| 公司名称 | 鄂尔多斯市巴音孟克商贸有限责任公司 |
| 价格 | 400.00/吨 |
| 规格参数 | 发热量:7359 (kca/kg) 产地:内蒙古鄂尔多斯市 全水分:25 (%) |
| 公司地址 | 中国 内蒙古 鄂尔多斯市东胜区 鄂尔多斯 |
| 联系电话 | 86 156 47172272 13848814801 |

产品详情

| | | | |
|-----|-----------------|----|-------------|
| 发热量 | 7359 (kca/kg) | 产地 | 内蒙古鄂尔多斯市 |
| 全水分 | 25 (%) | 灰分 | 11.93 (%) |
| 挥发分 | 24.5 (%) | | |

联系电话 : 13948876677

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司煤炭质量检测中心

inner mongolia yi tai coal co.ltd center for quality

煤质分析报告

analysis report for coal

报告日期 (reprot date) :2006-08-04

| | | | |
|----------------------|--|------------------|--|
| 来样单位 (report to) : | 巴音孟克 | 品种 (variety) : | |
| 来样编号 (sample id) : | s2 | 送样日期 (date) : | |
| 检验项目 | 发热量工业分析氢含量全硫 全水份 | | |
| 检验依据 | gb/t211-1996 gb/t212-2001 gb/t213-2003 gb/t214-1996 gb474-1996 | | |
| 检验结果 | | | |

| 项目 | 符号 | 单位 | 空气干燥基air dry | 干燥基dry | 干燥无灰基 (free) | |
|------------------------|-------------------------------|------------|--------------|-------------|-----------------|-------|
| 全水分 (total moisture) | mt | % | / | / | / | |
| 工业分析 | 分析水 (moisture) | mad | % | 10.88 | / | |
| | 灰分 (ash) | a | % | 14.18 | 15.91 | |
| | 挥发分 (volatile matter) | v | % | 29.02 | 32.56 | 38.72 |
| | 固定碳 (fixed carbon) | fc | % | 45.92 | 51.53 | / |
| | 焦渣特征 | crc | / | / | / | / |
| 元素分析 | 碳含量 (carbon) | c | % | / | / | |
| | 氢含量 (hydrogen) | h | % | 3.34 | 3.75 | 4.46 |
| | 氮含量 (nitrogen) | n | % | / | / | / |
| | 氧含量 (oxygen) | o | % | / | / | / |
| 全硫 (total sulfur) | st | % | 0.48 | 0.54 | 0.64 | |
| 磷 (phosphor) | p | % | / | / | / | |
| 发热量 | 高位发热量(gross calorific value) | qgr | mj/kg | 23.06 | 25.88 | 30.77 |
| | | | cal/g | 5515 | 6188 | 7359 |
| | 低位发热量(net calorific value) | qnet | mj/kg | / | / | / |
| | | | cal/g | / | / | / |
| 备注 | | | | | | |
| 主验 | | 审核 | | 批准 | | |
| main operator | | checked by | | approved by | | |
| | | | | | | |

[点击查看](#)

可归纳为三最低、五最高、一较高。三最低是氢含量、氧含量和挥发分最低。五最高是炭含量、硬度、燃点、比重和煤级最高。一较高是发热量较高。主要用于制造化肥，高炉喷吹和动力用煤。全国45%和1

2%动力，化肥用煤来自晋城和阳泉，阳泉又是全国最理想的高炉喷吹煤基地。晋城、阳城、阳泉、沁水、高平、翼城、陵川、和顺、左权、昔阳、平定、寿阳、榆次、长子、长治、清徐和交城大量生产。