

商标硅胶，服装商标原料SB4130

产品名称	商标硅胶，服装商标原料SB4130
公司名称	深圳杰瑞新材料有限公司
价格	80.00/千克
规格参数	品牌:杰瑞硅胶 型号:JR-SB4130 厂家(产地):深圳杰瑞新材料
公司地址	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区吉利路10号E栋305
联系电话	13728998976

产品详情

服装商标硅胶 SB4130

JR-4130是一种透明的双组份高强度、高透明、高扯裂性、粘接力强的商标硅胶，由A、B两个组分构成，具有以下特点：

- 1、固化后防滑性能好，对织物粘接性强
- 2、线收缩率低至0.1%，交联过程中不释放低分子，固化后体积不变
- 3、耐洗耐磨、耐高温、立体层次感高、使用期长
- 4、通过FDA食品级认证，安全环保。
- 5、高抗撕抗拉，长时间使用能够维持原型

产品参数：

混合前物性 (25℃, 65%RH)		
组分	4130	4130B
颜色	透明	透明
粘度(CPS)	7万	9万

比重	1.15	1.11
混合后物性 (25, 65%RH)		
混合比例(重量比)	A : B=1 : 1	
颜色	透明	
混合后粘度(CPS)	7万-10万	
操作时间25 (H)	8-24小时	
初步固化时间(-180温度) (min)	15-20s(160-180)	
硬度(ShoreA)	30 ± 2	
拉伸强度(Kgf/cm ²)	4.2	
撕裂强度 (kgf/cm)	17 ± 2	
断裂伸长率(%)	360	

粘度、操作时间、固化后硬度可随客户需求调整。

使用方法：

- 1、按照1:1的重量比，将A、B称重、混合、搅拌均匀，然后经过真空脱泡后即可使用
- 2、将抽完真空的硅胶注入全自动凹凸压花机上，机器上温温度设置在160 -180 之间，下温温度可以设置低一些，因为压凹凸主要是用到上温，然后热压15-20s即可成型。