

简支梁无缺口冲击强度	23 ° C	ISO179	NoBreak
肖氏硬度	邵氏D	ISO868	75
肖氏硬度	邵氏D,15秒	ISO868	69
熔融温度	ISO11357-3	180	° C
UL阻燃等级(1.5mm)	UL94	HB	
补充信息	TestMethod	NominalValue	Unit
ISOShortname	ISO1874	PA12,EHL,22-010	

关于法国阿科玛 PA12 Rilsamid AESNO TL价格

1.有关“法国阿科玛 PA12 Rilsamid AESNO TL”塑胶料物性表及价格以出厂实时数据为准.

2.如需获取“法国阿科玛 PA12 AESNO TL”塑料原料当天含税或未税价格以及更多价格行情请咨询我们客服.

法国阿科玛 PA12 , Rilsamid AESNO TL , 挤出级尼龙12塑料胶粒